

**ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ $\text{Ca}_3\text{Co}_4\text{O}_{9+\delta}$,
МОДИФИЦИРОВАННОГО ЧАСТИЦАМИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ**

Одним из оксидных материалов, сочетающих в себе высокую электропроводность, термо-ЭДС и устойчивость на воздухе при повышенных температурах, а также низкую теплопроводность, является слоистый кобальтит кальция $\text{Ca}_3\text{Co}_4\text{O}_{9+\delta}$, что позволяет рассматривать этот материал как перспективную основу для создания *p*-ветвей высокотемпературных термоэлектрогенераторов, в которых теплота, которая выделяется при работе промышленных предприятий и автотранспорта, может быть преобразована в электроэнергию. В настоящее время ведется поиск путей улучшения функциональных характеристик слоистого кобальтита кальция.

В данной работе с целью разработки новых эффективных высокотемпературных термоэлектриков изучено влияние добавок частиц металлов в сочетании с двухстадийным спеканием на пористость, электротранспортные (электропроводность, коэффициент термо-ЭДС) и функциональные (фактор мощности) свойства керамики на основе слоистого кобальтита кальция.

Исходный слоистый кобальтит кальция $\text{Ca}_3\text{Co}_4\text{O}_{9+\delta}$ синтезировали керамическим методом из CaCO_3 (ч.д.а.) и Co_3O_4 (ч.д.а.) при температуре 1173 К на воздухе в течение 12 ч. После обжига керамику измельчили и к порошку полученного кобальтита кальция добавляли 5 мас. % металлических кобальта, цинка (микро- и наноразмерного), серебра. После помола и прессования образцы спекали на воздухе при температуре 1473 К в течение 6 ч, затем отжигали в течение 70–77 ч при температуре 1173 К. Каждую плотность образцов (ρ_k) находили по их массе и геометрическим размерам. Пористость (Π) керамики вычисляли по формуле $\Pi = (1 - \rho_k/\rho_t) \cdot 100\%$, где ρ_k и ρ_t – кажущаяся и теоретическая плотность образца. Теоретическую плотность образцов вычисляли по формуле $\rho_t = \omega_{349} \cdot \rho_{349} + \omega_{\text{MeO}} \cdot \rho_{\text{Me(MeO)}}$, где ω_{349} и $\omega_{\text{Me(MeO)}}$ и ρ_{349} и $\rho_{\text{Me(MeO)}}$ – массовые доли компонентов (согласно данным рентгенофазового анализа) керамики и их рентгенографические плотности ($\rho_{349} = 4,677 \text{ г}/\text{см}^3$ [1]). Электропроводность (σ) и коэффициент термо-ЭДС (S) образцов изучали на воздухе в интервале температур 300–1100 К. Величину фактора мощности (P) вычисляли по формуле $P = S^2 \cdot \sigma$.

Установлено, что введение в керамику частиц металлов в сочетании с двухстадийным спеканием позволяет снизить ее пористость. Вместе с тем, керамика, содержащая частицы наноразмерного цинка содержит большое количество низкопроводящих фаз, что отрицательно сказывается на ее факторе мощности. Добавление к системе частиц кобальта и микроразмерного цинка позволяет получить керамику, удельная электропроводность которой при 1100 К составляет 50,1 и 61,3 См/см соответственно. Коэффициент термо-ЭДС всех образцов во всем исследованном интервале температур положителен и с ростом температуры увеличивается, достигая при 1100 К для образца, содержащего 5 мас.% наноразмерного цинка, значения 169 мкВ/К. При температуре 1100 К фактор мощности керамики с добавкой микроразмерного цинка в $\approx 1,4$ раза ($P_{1100} = 141 \text{ мкВт}/(\text{м}\cdot\text{K}^2)$) превышает таковой для высокопористой керамики $\text{Ca}_3\text{Co}_4\text{O}_{9+\delta}$, синтезируемой традиционным твердофазным методом ($P_{1100} \approx 100 \text{ мкВт}/(\text{м}\cdot\text{K}^2)$ [2]).

ЛИТЕРАТУРА

1. Madre M.A. Preparation of high-performance $\text{Ca}_3\text{Co}_4\text{O}_9$ thermoelectric ceramics produced by a new two-step method / M.A Madre [et al/] // J. Eur. Ceram. Soc.– 2013.– Vol. 33.– P. 1747–1754.
2. Мацукевич И.В. Синтез и свойства материалов на основе слоистых кобальтитов кальция и висмута / И.В. Мацукевич [и др.]// Журнал прикладной химии.– 2015.– Т. 88.– Вып. 8.– С. 1117–1123.