

А.В. Кузьмин<sup>а,б</sup>, С.Г.Власова<sup>а,б</sup>, С.Т.Жаркинова<sup>а,б</sup>,  
Н.М.Поротникова<sup>а,б</sup>, В.А.Еремин<sup>а,б</sup>, А.С.Фарленков<sup>а,б</sup>  
(<sup>а</sup>) ИВТЭ УрО РАН, (<sup>б</sup>) УрФУ, Екатеринбург, РФ)


## СТЕКЛОГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ТВЕРДООКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ – это устройства для получения электрической энергии на базе оксидных твердых электролитов, которые имеют важные преимущества перед традиционными источниками энергии: высокие значения к.п.д. (до 70%), экологичность, широкий диапазон применяемого топлива и толерантность к его чистоте, бесшумность и другие. На основе ТОТЭ возможна замена традиционной системы энергоснабжения распределенной энергетикой, когда генераторы электрического тока располагаются на местах потребления, а топливо к ним поступает по газопроводу. Переход к распределенному электроснабжению позволит многократно снизить стоимость электроэнергии.

Проблема склейки и герметизации топливных элементов является одной из наиболее сложных из числа технологических проблем, связанных с изготовлением стека в конструкции ТОТЭ. Это связано с высокой рабочей температурой (~ 900°C) и, следовательно, с жесткими требованиями по совместимости по ТКЛР соединяемых материалов. Существует ряд требований, которым должны удовлетворять герметики: химическая стабильность, как в восстановительной, так и в окислительной среде; отсутствие взаимодействия с другими функциональными материалами; низкая проводимость; хорошая адгезия и механическая прочность; близкий ТКЛР к материалам сборки; хорошая вязкость при рабочей температуре ячейки.

В настоящее время хорошо зарекомендовали себя высокотемпературные силикатные стекла в качестве материалов для склейки и герметизации ячеек электрохимических устройств [1]. Стеклогерметики идеально подходят в качестве герметизирующих материалов при повышенной температуре (600-900°C), поскольку они становятся вязкими, вследствие чего можно снизить напряжения между деталями склейки, варьировать конструкцию ячеек [2–5].


В рамках настоящего исследования синтезированы стекла системы  $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-MgO-Na}_2\text{O}_3\text{-K}_2\text{O}_3\text{-B}_2\text{O}_3\text{-Y}_2\text{O}_3$  с различным соотношением исходных компонентов для применения в качестве герметиков ТОТЭ при рабочих температурах ~ 800°C. Полученные материалы имеют аморфную структуру, химические составы практически соответствуют заданным значениям. Температура склейки стекол составляет  $1050 \pm 20$  °C.



**Рисунок 1 - Рентгенограммы образцов стеклогерметика, отожженных при различных температурах**

Термические свойства выбранных составов стекол изучены методами дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и высокотемпературной дилатометрии. Определены температуры стеклования ( $T_g$ ) и кристаллизации ( $T_c$ ). При температурах выше  $T_c$ , по данным РФА, происходит образование кристаллических фаз диопсида ( $\text{CaMgSiO}_2\text{O}_6$ ) и волластонита ( $\text{CaSiO}_3$ ). Определены значения ТКЛР для рентгено-аморфных образцов и образцов, содержащих кристаллические фазы. Выявлены составы с оптимальными значениями ТКЛР.

Исследования методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) показали, что стеклогерметики формируют газоплотную склейку YSZ/стекло/Crofer22APU с хорошей адгезией стекла к склеиваемым материалам. На границе электролит/стекло взаимодействия материалов не наблюдается, на поверхности сплава Crofer22APU формируется слой оксида хрома, диффундирующий в объем стекла. Методом РЭМ подтверждено наличие процессов кристаллизации силикатных фаз.



**Рисунок 2. Микрофотография поперечного сечения склейки Crofer22APU/стеклогерметик/YSZ**

Проведенные исследования являются важным этапом в создании коммерческой модели энергоустановки на основе твердооксидных топливных элементов. Работа выполнена в рамках Постановления Правительства РФ № 218 по договору № 02.G25.31.0198 «Разработка и создание высокотехнологичного производства автономных источников тока широкого назначения на базе отечественных высокоэффективных твердооксидных топливных элементов». При проведении исследований использовалось оборудование Центра коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Fergus J. W. Sealants for solid oxide fuel cells // *Journal of Power Sources*. 2005. V. 147. P. 46–57.
2. Lessing P.A. A review of sealing technologies applicable to solid oxide electrolysis cells // *J. Mater. Sci.* 2007. V. 42(10). P. 3465–3476.
3. Mahapatra M.K., Lu K. Glass-based seals for solid oxide fuel and electrolyzer cells-a review // *Materials Science and Engineering R*. 2010. V. 67. P. 65–85.
4. Basu R.N., Blass G., Buchkremer H.P., Stover D., Tietz F., Wessel E., Vinke I.C. Simplified processing of anode-supported thin film planar solid oxide fuel cells // *J. Eur. Ceram. Soc.* 2005. V. 25. P. 463–471.
5. Basu R.N., Das Sharma A., Dutta A., Mukhopadhyay J. Processing of high performance anode supported planar solid oxide fuel cells // *Int. J. Hydrogen Energy*. 2008. V. 33. P. 5748–5754.

УДК 661

#### **РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ**

П.С. Гордиенко, проф., д-р техн. наук (ИХ ДВО РАН, Владивосток);  
В.А. Достовалов, проф., д-р техн. наук;  
В.К. Усольцев, доц., канд. техн. наук  
(ДВФУ, Владивосток)

Решение проблемы получения высокоэффективных защитных покрытий на сплавах алюминия, титана, которые эксплуатируются в коррозионно-активной морской среде, весьма актуально в настоящее время. Разработка специализированного, программируемого источника питания с компьютерным управлением параметрами процесса МДО, регистрацией и обработкой получаемых результатов является важнейшей задачей при решении вопросов получения покрытия с за-