

УДК 62-408.2

П.В. Рудак, доц., канд. техн. наук;
 Д.В. Куис, доц., канд. техн. наук (БГТУ, г. Минск);
 С. Барчик, проф., канд. техн. наук;
 П. Бено, доц., канд. техн. наук
 (Технический университет в Зволене, Словакия);
 Л. Хренова, преп.
 (Менделевский университет в Брно, Чехия)

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
 МЕХАНО-ХИМИЧЕСКОГО ИЗНАШИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
 ДЕРЕВОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
 С НАНОСТРУКТУРНЫМИ ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННЫМИ
 ПОКРЫТИЯМИ**

Средние в пределах поверхности образца величины диагоналей для отпечатков (усилие 4,903 Н) представлены в таблице.

Таблица – Средние по образцу величины диагоналей для отпечатков, полученных при усилии индентирования 4,903 Н

Образец	Средняя величина диагонали отпечатка, мкм
В начале эксперимента	
БП	34,01
TK12	30,32
AT72	30,11
TK13	32,28
После 10 мин механо-химического изнашивания	
БП	27,43
TK12	27,61
AT72	26,32
TK13	27,51
После 20 мин механо-химического изнашивания	
БП	22,14
TK12	25,72
AT72	23,29
TK13	24,22
После 30 мин механо-химического изнашивания	
БП	18,12
TK12	23,88
AT72	20,47
TK13	21,98

Продолжение таблицы

После 40 мин механо-химического изнашивания	
БП	12,15
TK12	22,58
AT72	17,75
TK13	19,42
После 50 мин механо-химического изнашивания	
БП	8,18
TK12	20,73
AT72	15,23
TK13	16,99
После 60 мин механо-химического изнашивания	
БП	4,67
TK12	18,79
AT72	11,96
TK13	14,46




Рисунок – Графические зависимости величины диагоналей отпечатков на поверхности образцов при индентировании с нагрузкой 4,903 Н от времени механо-химического воздействия

На рисунке показаны графики по данным таблицы. Более глубокие отпечатки достигают материала основы образца.