

УДК 62-408.2

П.В. Рудак, доц., канд. техн. наук;

М. Экевад, проф., PhD.;

(Технологический университет Лулеа, г. Шеллефтео, Швеция);

Ш. Барцик, проф., канд. техн. наук

(Технический университет в Зволене, г. Зволен, Словакия)

С.Д. Латушкина, зав. отделом (ГНУ «ФТИ НАН Беларусь»);

Д.С. Харитонов, асист.; О.Г. Рудак, асист. (БГТУ, г. Минск);

Е.Ю. Разумов, проф., д-р техн. наук;

(Поволжский государственный технологический университет, Россия)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДОМ ИМПЕДАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ В СРЕДЕ ПРОДУКТОВ СУХОЙ ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ ДРЕВЕСИНЫ ОБРАЗЦОВ ИЗБЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ С МНОГОКОМПОНЕНТНЫМИ ВАКУУМНО- ПЛАЗМЕННЫМИ НАНОСТРУКТУРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

На образцы быстрорежущей стали в условиях бомбардировки потоком низкоэнергетических ионов газов выполнено осаждение наноструктурных покрытий следующих составов и на следующих режимах: (Ti, Al)N ($I_{Ti}=50A$, $I_{Al}=80A$, $t=1\text{ч}$); TiN-Cu ($I_{Ti}=I_{Cu}=60A$, $t=1\text{ч}$); (Ti, Al)N ($I_{Ti}=80A$, $I_{Al}=50A$, $t=1\text{ч}$).

Методом сухой перегонки древесины лиственных пород получены жидкие продукты ее сухой термодеструкции.

Выполнена электрохимическая импедансная спектроскопия (EIS); электрохимическая частотная модуляция (EFM); получены поляризационные кривые.

Установлено, что жидкие продукты пиролиза древесины за семь дней воздействия образуют на поверхности образцов с покрытиями (Ti, Al)N ($I_{Ti}=50A$, $I_{Al}=80A$, $t=1\text{ч}$) и TiN-Cu ($I_{Ti}=I_{Cu}=60A$, $t=1\text{ч}$) изолирующий слой, о чем свидетельствует падение сигнала и высокие значения сопротивления по данным EIS.

На основе анализа данных EIS установлено, что для покрытия (Ti, Al)N ($I_{Ti}=80A$, $I_{Al}=50A$, $t=1\text{ч}$) происходило значительное увеличение токов, что свидетельствует о разрушении покрытия и протекании процесса коррозии.

Исследования проводили с использованием потенциостата/гальваностата Metrohm Autolab PGSTAT 302N, оснащенного модулем анализа частот FRA32M. Потенциодинамические поляризационные кривые снимали в диапазоне потенциалов от -200 до $+200$ мВ.