Студ. О.В. Кулинич Науч. рук. асс. Д.П. Бабич

(кафедра технологии деревообрабатывающих производств, БГТУ)

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ КРУПНЫХ СОРТИМЕНТОВ

В данной работе использованы данные представленные в статье [1]. В естественных условиях (условиях атмосферной сушки) и высушено в общей сложности 580 единиц материала. Сушке подвергались лесоматериалы из ели и пихты поперечным сечением 8×18, 14×26,16×16 см и длиной от 4 до 5 метров.При оценке качества сушки у всехбрусьев устанавливали среднюю конечную влажность, наличие трещин, покоробленности, у части брусьев определяли также распределение влажности по поперечному сечению и появление пересыхания или сморщивания поверхности.

Было проведено две серии опытов. В шести опытных камерных сушках первой серии было исследовано 94 балкисечением 8х18 см и 94 балки сечением14×26 см. Опыты проводились в конвективных камерах емкостью 5 м³ с продольной циркуляцией агента сушки (воздуха).В этой серии опытов исследовали влияние свойств древесины, различных способов распиловки ствола и влияние разгрузочного паза, нанесенного на пласти сортимента, на качество сушки. Во второй серии опытов было проведено 10 опытных сушек в конвективнойсущильной камере емкостью 10 м³. Было исследовано 300 образцов балок сечением 16×16 см. Часть балок выпиливали по схеме четырехкантного бруса, вписанного в поперечное сечение ствола. Такие балки содержали сердцевинную трубку, расположенную в центре поперечного сечения. Часть балоквыпиливали из ствола крестообразным способом. В этомслучае сердцевинная трубка была разделена на четыре части.

Во всех случаях опытных сушек средняя конечная влажность балок и брусьев должна составлять 12-15 %. В приведенных результатах эксперимента разделены сортименты, содержащие и не содержащие сердцевинную трубку. Известно, что значение конечнойвлажности материала как в процессеодной сушки, так и в партии можетиметь значительный разброс. В большой степени это зависит от плотностидревесины, которая имеет колебаниядаже в пределах одного ствола.

По данным испытаний видно, что с увеличением отклонения плотности от средней увеличиваются отклонения конечнойвлажности от средней, причем отклонение плотности на 10% приводит к отклонению конечной влажности на 7%.Заметим, что древесина с сердце-

винной трубкой из-за более сильного растрескивания имеет более низкую конечную влажность по сравнению с альтернативным вариантом.

При сушке сортиментов с сердцевиной показатели дефектов (кроме продольного коробления), как правило, выше, чем аналогичные величины для сортиментов без сердцевины.

Величина продольного коробленияпосле сушки существенно зависит отаналогичного показателя перед сушкой. При наличиитаковой величинапродольного коробления незначительно увеличивается в процессе сушки. Показатель крыловатости существенно увеличивается в процессе сушки. На показатель оказывает значительное влияние естественный дефект, часто встречаемый у еловой древесины: наклон волокон (отклонение направления волокон от оси ствола), а также наличие сердцевинной трубки. Наклон волокон приводит к появлению косых трещин, которые ухудшаюткачество и значительно портят внешний вид сортиментов.

Проведенные исследования подтвердили, что размеры поперечного сечениясильно влияют на поведение сушимогоматериала. Сортименты с малым поперечным сечением проявляют сильную тенденцию к возникновению крыловатости, но, вместе с тем, меньше подвержены растрескиванию. Однако появление этих дефектов в большей степенизависит от способа выпиловки сортимента из ствола, свободные от сердцевины сортименты коробятся в среднемменьше, чем содержащие ее, и, что важно, имеют значительно меньшее трещинообразование. Это различие тем больше, чем больше размер поперечного сечения.

Сравнение камерной сушкис атмосферной. Скорость атмосферной сушки зависитот климатических условий. При началесушки в апреле сортименты большого поперечного сечения можно высушить до 20% влажности, при начале сутки всентябре можно высушить брусья и балки до 19% влажности. Не было установлено существенного различия по качеству сушки (продольное коробление, крыловатость, трещинообразование) между камерной и атмосферной сушкой. Однако была установлена значительно большая равномерность конечной влажностивысушенных материаловизначительно более равномерное распределение влажности по сечению сортимента по окончании сушки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тетерин Л. Технология сушки крупных сортиментов // Дерево.RU. 2004. №. 3. – С. 49–53.