

**Таблица 2 – Изменение свойств резин после старения**

Наименование ингредиента	Изменение показателя		
	по условному напряжению при 300% удлинении, %	по условной прочности при растяжении, %	по относительному удлинению при разрыве, %
СИС	+38,5	-31,1	-29,7
НПС-1	+32,1	-25,2	-30,2
НПС-2	+30,4	-13,4	-20,6
НПС-3	+31,5	-17,0	-25,7

Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что введение исследуемых нефтеполимерных смол в эластомерные композиции на основе комбинации каучуков общего назначения позволяет получить резины, не уступающие по стойкости к воздействию повышенных температур образцам с промышленным мягкителем. Это может быть обусловлено физико-химическим составом НПС: непредельностью, фракционным составом, типом радикалов, а также совместимостью данных смол с каучуком.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Корнев, А.Е. Технология эластомерных материалов / А.Е. Корнев, А.М. Буанов, О.Н. Шевердяев. – М.: ЭКСИМО, 2009. – 287 с.
2. Донцов, А.А. Каучук – олигомерные композиции в производстве резиновых изделий / А.А. Донцов, А.А. Канаузова, Т.В. Литвинова. – М.: Химия, 1986. – 215 с.
3. Бергштейн, Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины / Л.А. Бергштейн. – Л.: Химия, 1989. – 248 с.
4. Жовнер, Н.А. Структура и свойства материалов на основе эластомеров / Н.А. Жовнер, Н.В. Чиркова, Г.А. Хлебов. – Омск: Филиал РосЗИТЛП, 2003. – 276 с.

УДК 678.4(043.3)

Студ. А.М. Гавлик, П.С. Петрушко

Науч. рук. доц. Ж.С. Шашок

(кафедра полимерных композиционных материалов, БГТУ)

#### ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ С НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМИ УГЛЕРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Эластомерные материалы – особый класс уникальных конструкционных полимерных материалов, способных легко

*Секция технологии органических веществ*

деформироваться под действием небольших нагрузок и восстанавливать свою форму после весьма значительных деформаций [1].

Для увеличения работоспособности резиновых изделий наряду с совершенствованием конструкций и технологии их изготовления большое значение имеет повышение качества эластомерных композиций, которое может достигаться физической и химической модификацией за счет применения новых типов каучуков, наполнителей, вулканизующих систем, противостарителей, а также нанесением покрытий [2]. Одним из способов получения новых эластомерных композиций является использование нанодисперсных, нанопористых веществ, уникальные свойства которых связаны с нанометровым размером частиц. В связи с этим открываются перспективы улучшения существующих и создания принципиально новых конструкционных и функциональных материалов [3].

Целью работы являлось исследования влияния наноструктурированного углеродного материала на технологические и упруго-прочностные свойства эластомерных композиций.

В качестве объектов исследования использовались следующие виды углеродного наноматериала (УНМ):

- УНМ монофракции «Р» (ТУ BY 691460594.005–2017);
- УНМ «легкая фракция» (ТУ BY 690654933.001–2011).

Данные УНМ вводились в эластомерную матрицу на основе комбинации каучуков НК+СК(М)С-30АРК+СКДН в дозировках 0,1 и 0,2 масс. ч. на 100,0 масс. ч. каучука.

Специфику переработки каучуков, а также резиновых смесей определяют их вязкоупругие свойства. Результаты исследований вязкости по Муни эластомерных композиций представлены в таблице 1. Результаты исследования показали, что введение УНМ в резиновые смеси на основе комбинации каучуков общего назначения приводит к уменьшению до 17% вязкости по Муни. Такой характер изменения свойств, вероятно, обусловлен природой полимерной матрицы и вводимых добавок, а также особенностями их взаимодействия друг с другом.

**Таблица 1 – Вязкость по Муни резиновых смесей**

Наименование добавки	Дозировка добавки (масс. ч.)	M <sub>max</sub> , усл. ед. Муни	ML, усл. ед. Муни
Без добавки	–	80,3	50,3
Монофракция «Р»	0,1	74,3	45,2
	0,2	76,2	46,8
Легкая фракция	0,1	85,6	48,9
	0,2	68,0	41,9

Примечание – M<sub>max</sub> – начальная вязкость по Муни (пиковое значение крутящего момента после прогрева образца, «пик Муни»), усл. ед. Муни; ML – вязкость по Муни, усл. ед. Муни.

В таблице 2 приведены данные по определению релаксации напряжения исследуемых композиций.

**Таблица 2 – Показатели релаксации напряжений резиновых смесей**

Наименование добавки	Дозировка добавки (масс. ч.)	$\text{tg}\alpha'$	$K_p$ , %
Без добавки	–	-0,481	37,36
Монофракция «Р»	0,1	-0,465	39,17
	0,2	-0,468	38,58
Легкая фракция	0,1	-0,475	42,87
	0,2	-0,454	38,40

Примечание –  $\text{tg}\alpha'$  – тангенс угла наклона касательной к кривой релаксации через 1 с после остановки ротора;  $K_p$  – коэффициент релаксации, %.

Выявлено, что введение различных типов структурированного углеродного материала в композиции на основе неполярных каучуков приводит к некоторому облегчению протекания релаксационных процессов в объеме полимерной матрицы. Так, введение в смесь легкой фракции в дозировке 0,1 масс. ч. приводит к увеличению коэффициента релаксации  $K_p$  на 15%, по сравнению с образцом без добавок. Изменения релаксационных свойств резиновых смесей при введении УНМ может быть обусловлен влиянием нанодобавки на взаимодействие частиц наполнителя друг с другом, что облегчает ориентацию макромолекул, а также оказывает влиянием на взаимодействия компонентов смеси друг с другом при наличии в объеме эластомерной матрицы высокодисперсной реакционноспособной добавки. На прочностные свойства резин большое влияние оказывают природа каучука, тип вулканизующей системы и характер образующихся в процессе сшивания пространственных структур. Результаты исследования упруго-прочностных свойств резин на основе НК+СК(М)С-30АРК+СКДН представлена в таблице 3.

**Таблица 3 – Упруго-прочностные свойства**

Наименование добавки	Дозировка масс. ч.	Условная прочность при растяжении, МПа	Относительное удлинение при разрыве, %
Без добавки	–	23,4	485
Монофракция «Р»	0,1	23,3	460
	0,2	23,0	480
Легкая фракция	0,1	23,1	490
	0,2	23,7	490

Из представленных данных видно, что введение в эластомерные композиции исследуемых УНМ во всех дозировках практически не оказывает влияния на упруго-прочностные свойства вулканизатов. Так, значение условной прочности при растяжении и относительного

удлинения при разрыве у исследуемых образцов находятся в пределах 23,0–23,7 МПа и 460–490 %, а у образца сравнения 23,4 МПа и 485 % соответственно.

Стойкость резин к воздействию повышенных температур во многом определяет их эксплуатационные свойства. На рисунке 1 и 2 представлены коэффициенты старения резин по относительному удлинению при разрыве и условной прочности при растяжении (при 100°C в течении 72 и 120 часов).




Рисунок 1 – Коэффициент старения резин по относительному удлинению при разрыве




Рисунок 2 – Коэффициент старения резин по условной прочности при растяжении

Установлено, что введение в эластомерные композиции 0,1 масс. ч. монофракции «Р» приводит к повышению стойкости резин к тепловому старению до 25%. Такой характер изменения свойств, вероятно, обусловлен тем, что применение в резиновых смесях УНМ приводит к образованию в вулканизатах менее сульфидных поперечных связей.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Мищенко, С. В. Углеродные наноматериалы. Производство, свойства, применение / С. В. Мищенко, А. Г. Ткачев. – М. : «Машиностроение», 2008. – 172 с.
2. Модификация свойств полимерных материалов малыми концентрациями фуллероидов / И. С. Епифановский [и др.]. // Перспективные материалы. – 2006. – № 2. – С. 15–18.
3. Юрковский Б, Юрковская Б. Некоторые исследования нанокомпозитов каучука / Тез. докладов международной конференции по каучуку и резине, – Москва, 2004. – С. 28