

Н. И. ФЕДОРОВ,
кандидат сельскохозяйственных наук

ХОД РОСТА И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ КУЛЬТУР СОСНЫ ВЕЙМУТОВОЙ И СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

В повышении продуктивности и улучшении видового состава и качества лесных насаждений нашей страны важное значение имеют быстрорастущие и хозяйственно-ценные породы.

Правильный подбор их и выявление оптимальных условий произрастания, в которых они дают наибольший хозяйственный эффект, будут способствовать созданию и выращиванию высокопродуктивных насаждений, обладающих максимальными водоохранными и почвозащитными свойствами и обеспечивающих народное хозяйство страны высококачественной древесиной. Эта задача может быть решена путем сравнительного изучения технических свойств древесины, роста и продуктивности уже существующих культур быстрорастущих и технически ценных пород. Настоящая работа посвящена исследованию хода роста и технических свойств древесины культур сосны веймутовой и сосны обыкновенной.

Для этого в Неманском лесничестве Узденского лесхоза БССР были заложены две пробные площади в 56-летних культурах сосны веймутовой и сосны обыкновенной, произрастающих в одинаковых почвенно-грунтовых условиях. Ниже приводится краткая характеристика пробных площадей.

Пробная площадь № 1. Заложена в культуре сосны веймутовой. Площадь пробы—0,3 га. Состав—10Св+Соб, ед.Б. возраст 56 лет, средняя высота—23,7 м, средний диаметр—23,8 см, бонитет 1а, полнота 0,90, количество стволов на 1 га—913, запас на 1 га—430 м³.

Тип леса—сосняк зеленомошно-кисличниковый.

Подрост сильно развит, представлен преимущественно пихтой, реже елью, сосной веймутовой.

Подлесок почти отсутствует, изредка встречаются крушина ломкая и лещина.

Покров слабо развит и состоит из кислички, черники, брусники, вереска и мхов.

Почва дерново-подзолистая, среднеподзоленная на супеси тяжелой мелкопесчанистой, подстилаемой суглинком легким моренным.

Пробная площадь № 2. Заложена в культуре сосны обыкновенной. Площадь пробы—0,25 га.

Состав—10Соб+Б, возраст 56 лет, средняя высота—23,6 м, средний диаметр—23,2 см, бонитет 1а, полнота 0,92, количество стволов на га—1012, запас на 1 га—430 м³.

Тип леса—сосняк зеленомошно-кисличниковый.

Подрост почти отсутствует, кое-где встречаются ель и сосна высотой до 2 м.

Подлесок слабо развит и состоит из лещины, крушины ломкой и ивы козьей.

В покрове преобладают кисличка, черника, костяника, брусника, вереск и мхи.

Почва дерново-подзолистая, среднеподзоленная на супеси тяжелой мелкопесчанистой, подстилаемой суглинком легким моренным.

Исследуемые культуры сосны веймутовой и сосны обыкновенной посажены в 1898 г. в плужные борозды под обыкновенную лопату с одинаковым размещением семян на лесокультурной площади (3690 шт. на 1 га).

Для изучения хода роста культур и технических свойств древесины на пробных площадях было срублено по 9 модельных деревьев в соответствии с ОСТом Наркомлеса 196. Из модельных деревьев вырезались кряжи длиной 1,5 м на высоте 1,3 м, 5,5—7 м и на 0,5 м ниже кроны.

Распиловка кряжей на рейки, изготовление образцов и испытание древесины выполнены по ГОСТу 6336-52.

РОСТ ИССЛЕДУЕМЫХ КУЛЬТУР ПО ВЫСОТЕ И ДИАМЕТРУ

Данные хода роста по высоте и диаметру культур сосны веймутовой и сосны обыкновенной по результатам анализов модельных деревьев приведены в табл. 1 и изображены графически на рис. 1.

На рис. 1, кроме кривых высот исследуемых культур, нанесены также для большей наглядности и сопоставления кривые высот (наибольшие и наименьшие) семенных насаждений 1 а бонитета по данным общепонитировочной шкалы.

Данные табл. 1, иллюстрируемые рисунком 1, показывают, что рост по высоте культур сосны веймутовой и сосны обыкновенной в первые 10—15 лет проходит по I бонитету, а после 15 лет до конца исследованного нами периода (55 лет) в рамках 1а бонитета.

Сосна веймутовая до 35 лет растет по высоте несколько быстрее сосны обыкновенной, но последняя в 40 лет догоняет и затем превосходит сосну веймутовую.




Рис. 1

Ход роста по высоте и диаметру сосны веймутовой и сосны обыкновенной: - - - - сосна обыкновенная, — сосна веймутова

Таблица 1

Ход роста по высоте и диаметру сосны веймутовой и сосны обыкновенной

| Возраст (лет) | Сосна обыкновенная | | Сосна веймутова | |
|------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | высота, м | диаметр, см | высота, м | диаметр, см |
| 5 | 2,0 | 2,4 | 1,9 | 2,0 |
| 10 | 4,9 | 6,3 | 4,2 | 6,1 |
| 15 | 7,0 | 9,6 | 7,0 | 9,2 |
| 20 | 11,2 | 12,0 | 10,5 | 11,9 |
| 25 | 14,0 | 14,1 | 13,0 | 14,0 |
| 30 | 16,0 | 15,9 | 15,4 | 15,8 |
| 35 | 17,8 | 17,5 | 17,5 | 17,4 |
| 40 | 19,5 | 19,0 | 19,5 | 18,6 |
| 45 | 21,1 | 20,4 | 21,1 | 19,8 |
| 50 | 22,4 | 21,7 | 22,5 | 20,8 |
| 55 | 23,3 | 22,8 | 23,7 | 21,6 |

Для исследуемых культур до 40 лет характерен одинаковый рост по диаметру, после 40 лет у сосны обыкновенной наблюдается незначительное по сравнению с сосной веймутовой падение прироста по диаметру.

По продуктивности исследуемые культуры сосны веймутовой и сосны обыкновенной занимают одинаковое положение, запас их оказался в возрасте 56 лет равным 430 м³ на 1 га.

Однако следует отметить, что культуры сосны веймутовой в сильной степени заражены пузырчатой ржавчиной, вызываемой грибом *Cronartium gibicola* Diet. Количество деревьев, зараженных этой болезнью, составляет 28% от общего числа деревьев на пробной площади. На стволах зараженных деревьев наблюдается обильное смолотечение, кора отмирает и отваливается. Крона становится рыхлой, редкой, хвоя желтеет и затем дерево усыхает. Зараженность и усыхание культур сосны веймутовой от этой болезни отмечены также и в других лесах БССР.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ

Для определения влажности древесины растущих деревьев исследуемых пород на пробных площадях у трех модельных деревьев вырезались на высоте пня, высоте груди, на половине высоты подкронной части ствола (6—7 м), под кроной и в кроне кружки толщиной 3 см. Затем из них выкалывались образцы для установления распределения влажности по радиусу и высоте ствола дерева. Взвешивание образцов производилось на технических весах непосредственно у пня после срубки моделей. Всего было взято 244 образца сосны веймутовой и 260 образцов сосны обыкновенной.

Результаты определений влажности древесины растущих деревьев сосны веймутовой и сосны обыкновенной приведены в табл. 2.

Таблица 2

Абсолютная влажность древесины растущих деревьев сосны веймутовой и сосны обыкновенной

| Порода | Количество образцов, n | M | ±σ | ±m | V, % | P, % |
|--------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Заболонь | | | | | | |
| Сосна обыкновенная . . . | 212 | 122,7 | 26,85 | 1,845 | 21,90 | 1,50 |
| Сосна веймутовая . . . | 84 | 204,9 | 30,40 | 3,31 | 14,85 | 1,62 |
| Ядро | | | | | | |
| Сосна обыкновенная . . . | 48 | 29,40 | 1,26 | 0,182 | 4,29 | 0,62 |
| Сосна веймутовая . . . | 160 | 87,10 | 25,10 | 1,98 | 28,70 | 2,27 |

Данные табл. 2 указывают на более высокую влажность древесины сосны веймутовой. Так, у растущих деревьев сосны веймутовой влажность заболони на 82%, а влажность ядра на

58% выше соответственно влажности древесины заболони и ядра сосны обыкновенной. Такое высокое содержание воды в древесине растущих деревьев сосны веймутовой связано с большой транспирацией, высокой физиологической потребностью в воде и анатомическим строением этой породы. Л. А. Иванов (1948) считает, что влажность ствола у различных пород в известной степени зависит от анатомического строения древесины. Чем больше механических толстостенных элементов (у хвойных пород поздних трахеид), тем влажность меньше.

Процент поздней древесины, по нашим данным, у сосны обыкновенной почти вдвое больше (32,6%), чем у сосны веймутовой (18,2%). Следовательно, и содержание поздних толстостенных трахеид также значительно больше. Последнее ведет к повышению объемного веса и уменьшению объема пор древесины. Полученные нами данные подтвердили сделанный В. Е. Вихровым (1953) вывод о том, что чем выше объемный вес древесины, тем влажность ее у растущих деревьев ниже.

Влажность древесины ядра у сосны обыкновенной близка к точке насыщения древесного волокна (29,4%), в то время как у сосны веймутовой влажность ядра достигает 87,1%.

Высокое содержание воды в древесине ядра резко отличает сосну веймутовую от других ядровых хвойных пород (сосны, лиственницы, кедра). Данные об изменениях влажности древесины растущих деревьев по радиусу и высоте ствола приведены в табл. 3 и 4.

Таблица 3

Изменение влажности древесины растущих деревьев по радиусу ствола

| Порода | Периоды роста | Род древесины | Количество образцов, n | $M \pm m$ |
|--------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|
| Сосна обыкновенная | 1 | Заболонь | 80 | 135,6 ± 3,09 |
| | 2 | " | 72 | 124,9 ± 3,25 |
| | 3 | " | 36 | 110,3 ± 2,92 |
| | 4 | " | 24 | 88,7 ± 2,46 |
| | 5 | Ядро | 24 | 28,9 ± 0,22 |
| Сосна веймутовая | 1 | Заболонь | 84 | 204,9 ± 3,31 |
| | 2 | Ядро | 68 | 110,4 ± 2,18 |
| | 3 | " | 40 | 100,3 ± 3,53 |
| | 4 | " | 32 | 87,8 ± 4,63 |
| | 5 | " | 20 | 72,8 ± 3,09 |

Данные табл. 3 показывают, что влажность заболонной древесины у сосны обыкновенной постепенно уменьшается от периферии ствола к внешней границе ядра (с 135,6 до 88,7%), в ядровой древесине влажность резко снижается до 29%. У сосны веймутовой также происходит уменьшение влажности от

периферии к сердцевине ствола. При переходе из заболони в ядро влажность резко падает, в ядровой древесине она плавно снижается от внешней границы ядра к сердцевине с 110,4 до 72,8%. Разница этих изменений достоверна.

Т а б л и ц а 4

Изменение влажности древесины растущих деревьев
по высоте ствола

| Порода | Высота ствола, м | Заболонь | | Ядро | |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| | | количество образцов, п | $M \pm m$ | количе- ство об- разцов, п | $M \pm m$ |
| Сосна обыкновенная | 0,2 | 48 | 98,1 ± 1,74 | 12 | 28,9 ± 0,38 |
| | 1,3 | 48 | 93,6 ± 1,58 | 12 | 28,8 ± 0,22 |
| | 8,0 | 36 | 121,9 ± 1,70 | 12 | 29,4 ± 0,28 |
| | 15,0 | 24 | 143,3 ± 1,30 | 12 | 30,3 ± 0,36 |
| | 19,0 | 56 | 159,1 ± 1,20 | — | — |
| Сосна веймутова | 0,2 | 12 | 162,7 ± 4,05 | 48 | 77,7 ± 2,61 |
| | 1,3 | 12 | 163,9 ± 4,66 | 44 | 116,0 ± 1,93 |
| | 7,0 | 12 | 188,0 ± 4,01 | 32 | 85,1 ± 3,43 |
| | 14,0 | 12 | 217,0 ± 4,61 | 16 | 61,2 ± 1,32 |
| | 18,0 | 28 | 224,3 ± 2,45 | 20 | 66,1 ± 1,49 |

По высоте ствола (табл. 4) влажность заболони у обеих пород возрастает в направлении от комля к вершине, особенно сильно в области кроны. Влажность ядра у сосны обыкновенной по высоте изменяется незначительно, увеличиваясь от комля к кроне с 28,9 до 30,3%. У сосны веймутовой наибольшее количество воды в ядре содержится на высоте груди, вниз, к шейке корня, и вверх, к вершине, влажность уменьшается.

Показатели физико-механических свойств древесины сосны веймутовой и сосны обыкновенной (при 15% влажности) приведены в табл. 5.

Данные табл. 5 показывают, что сосна веймутова по качеству древесины стоит значительно ниже сосны обыкновенной. Так, процент поздней древесины сосны веймутовой на 14,4%, объемный вес и предел прочности при сжатии вдоль волокон на 21%, предел прочности при поперечно-статическом изгибе на 19—25%, при скалывании вдоль волокон на 16—31%, удельная работа при ударном изгибе на 20—39% и торцовая твердость на 27% ниже соответствующих показателей физико-механических свойств древесины сосны обыкновенной из одинаковых условий произрастания.

Древесина сосны веймутовой обладает меньшей усушкой и разбуханием, но в то же время большей неравномерностью усушки по сравнению с сосной обыкновенной. Достоверность

разницы между сосной веймутовой и сосной обыкновенной наблюдается для всех рассмотренных свойств древесины, кроме числа годовичных слоев в 1 см и коэффициента тангентальной усушки.

По показателям физико-механических свойств древесины сосны веймутовой можно охарактеризовать, согласно шкалам, составленным В. Е. Вихровым (1947), как очень легкую, мало усушающую и непрочную, а древесину сосны обыкновенной, взятую из тех же условий, как легкую, умеренно усушающую и умеренно прочную.

Данные об изменении физико-механических свойств древесины по радиусу и высоте ствола деревьев исследуемых пород приведены в табл. 6.

Физико-механические свойства древесины повышаются закономерно и довольно значительно от сердцевины к периферии ствола. Так, например, у сосны обыкновенной процент поздней древесины возрастает от сердцевины к периферии ствола на 34%, объемный вес на 33%, предел прочности при сжатии вдоль волокон на 78%, при статическом изгибе на 97% и торцовая твердость на 37%. Разница этих изменений достоверна. Аналогично изменяются физико-механические свойства по радиусу ствола и у сосны веймутовой.

Большая разница в свойствах древесины между центральной и периферической частями у исследуемых пород обусловлена резким увеличением числа годовичных слоев в 1 см и процентом поздней древесины от сердцевины к периферии ствола.

По высоте ствола физико-механические свойства древесины незначительно уменьшаются от комля к кроне.

ВЫВОДЫ

1. Культуры сосны веймутовой и сосны обыкновенной, произрастающие на супесчаных почвах в БССР, характеризуются одинаковой энергией роста и продуктивностью.

2. Установлены зараженность и усыхание культур сосны веймутовой от пузырчатой ржавчины, вызываемой грибом *Cronartium ribicola* Diet.

3. Сосна веймутовая по качеству древесины стоит ниже сосны обыкновенной.

Так, объемный вес и предел прочности при сжатии вдоль волокон древесины сосны веймутовой на 21%, предел прочности при поперечно-статическом изгибе на 19—25%, удельная работа при ударном изгибе на 20—39% и торцовая твердость на 27% ниже соответствующих показателей физико-механических свойств древесины сосны обыкновенной из одинаковых условий произрастания.

Физико-механические свойства древесины

| Наименование свойств | Сосна обыкновенная | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|------|
| | n | M | $\pm\sigma$ | $\pm m$ | V, % | P, % |
| Число годовичных слоев в 1 см | 133 | 4,15 | 2,31 | 0,200 | 55,70 | 4,82 |
| Процент поздней древесины . | 133 | 32,6 | 14,52 | 1,26 | 44,50 | 3,86 |
| Объемный вес в г/см ³ | 133 | $\frac{0,484}{100\%}$ | 0,0768 | 0,0067 | 15,87 | 1,39 |
| Коэффициент усушки в %: | | | | | | |
| радиальной | 133 | 0,159 | 0,046 | 0,0039 | 28,95 | 2,45 |
| тангентальной | 133 | 0,300 | 0,046 | 0,004 | 15,35 | 1,33 |
| объемной | 133 | 0,486 | 0,078 | 0,0068 | 16,05 | 1,40 |
| Разбухание в %: | | | | | | |
| радиальное | 69 | 8,79 | 1,275 | 0,154 | 33,70 | 4,06 |
| тангентальное | 69 | 8,97 | 1,76 | 0,212 | 19,62 | 2,36 |
| объемное | 69 | 14,78 | 2,74 | 0,330 | 18,52 | 2,24 |
| Предел прочности в кг/см ² при: | | | | | | |
| сжатия вдоль волокон | 133 | $\frac{418}{100\%}$ | 107,2 | 9,28 | 25,62 | 2,22 |
| статич. изгибе в тангентальном направлении | 133 | $\frac{792}{100\%}$ | 230,0 | 19,90 | 29,0 | 2,52 |
| статич. изгибе в радиальном направлении | 69 | $\frac{740}{100\%}$ | 183,0 | 22,00 | 24,80 | 2,97 |
| скалыван. вдоль волокон в ра- диальной плоскости | 140 | $\frac{61}{100\%}$ | 12,50 | 1,06 | 20,5 | 1,74 |
| скалыван. вдоль волокон в тан- гентальной плоскости | 104 | $\frac{61}{100\%}$ | 9,07 | 0,89 | 14,90 | 1,46 |
| Удельная работа при ударном изгибе в кг·м/с·м ³ : | | | | | | |
| в тангентальном направлении | 133 | $\frac{0,20}{100\%}$ | 0,0736 | 0,0064 | 36,80 | 3,20 |
| в радиальном направлении | 133 | $\frac{0,33}{100\%}$ | 0,166 | 0,0144 | 50,30 | 4,36 |
| Торцовая твердость в кг/см ² | 72 | $\frac{269}{100\%}$ | 49,20 | 5,80 | 18,30 | 2,15 |

Таблица 5

сосны веймутовой и сосны обыкновенной

| Сосна веймутовая | | | | | | Достоверная разница t |
|------------------|------------------------|-------------|---------|-------|------|--------------------------|
| n | M | $\pm\sigma$ | $\pm m$ | V, % | P, % | |
| 134 | 4,0 | 1,77 | 0,153 | 44,0 | 3,81 | 0,52 < 3 |
| 134 | 18,2 | 7,68 | 0,664 | 40,7 | 3,52 | 10,1 > 3 |
| 142 | $\frac{0,380}{78,5\%}$ | 0,032 | 0,0027 | 8,40 | 0,71 | 13,7 > 3 |
| 142 | 0,135 | 0,027 | 0,002 | 20,00 | 1,48 | 5,45 > 3 |
| 142 | 0,288 | 0,054 | 0,0045 | 18,75 | 1,56 | 2,0 < 3 |
| 142 | 0,436 | 0,070 | 0,0059 | 16,10 | 1,35 | 5,5 > 3 |
| 71 | 2,87 | 0,628 | 0,074 | 21,85 | 2,58 | 5,3 > 3 |
| 71 | 7,36 | 1,398 | 0,166 | 18,98 | 2,26 | 6,3 > 3 |
| 71 | 12,51 | 2,04 | 0,242 | 16,30 | 1,93 | 5,5 > 3 |
| 142 | $\frac{329}{78,7\%}$ | 54,40 | 4,56 | 18,55 | 1,38 | 8,6 > 3 |
| 142 | $\frac{593}{74,9\%}$ | 116,3 | 9,75 | 19,60 | 1,65 | 8,9 > 3 |
| 71 | $\frac{602}{81,4\%}$ | 92,0 | 10,92 | 15,30 | 1,82 | 5,5 > 3 |
| 141 | $\frac{42}{68,9\%}$ | 6,08 | 0,513 | 14,45 | 1,22 | 16,2 > 3 |
| 108 | $\frac{51}{83,6\%}$ | 6,67 | 0,64 | 13,10 | 1,26 | 9,1 > 3 |
| 142 | $\frac{0,16}{80\%}$ | 0,048 | 0,004 | 30,00 | 2,50 | 5,3 > 3 |
| 142 | $\frac{0,20}{60,6\%}$ | 0,076 | 0,0064 | 38,00 | 3,20 | 8,2 > 3 |
| 72 | $\frac{196}{72,8\%}$ | 23,70 | 2,80 | 12,08 | 1,43 | 11,3 > 3 |

Т а б л и ц а 6

Изменение показателей свойств древесины по радиусу и высоте ствола деревьев
сосны обыкновенной и сосны веймутовой

| Порода | Наименование свойств | Центральная часть ствола | | Средняя часть ствола | | Периферийная часть ствола | | На высоте от почвы в м | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|-------|----------------------|-------|---------------------------|-------|------------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | | п | М | п | М | п | М | от 1,3 до 2,8 | | от 7,0 до 8,5 | | от 14 до 15,5 | |
| | | | | | | | | п | М | п | М | п | М |
| Сосна обыкновенная | Число годичных слоев в 1 см | 29 | 1,7 | 52 | 3,2 | 52 | 6,5 | 52 | 4,4 | 49 | 4,1 | 32 | 3,7 |
| | Процент поздней древесины | 29 | 17,4 | 52 | 32,1 | 52 | 51,4 | 52 | 39,8 | 49 | 35,2 | 32 | 32,7 |
| | Объемный вес | 29 | 0,407 | 52 | 0,464 | 52 | 0,543 | 52 | 0,478 | 49 | 0,463 | 32 | 0,452 |
| | Предел прочности при сжатии вдоль волокон | 29 | 288 | 52 | 393 | 52 | 514 | 52 | 442 | 49 | 402 | 32 | 392 |
| | Предел прочности при поперечно-статическом изгибе | 29 | 500 | 52 | 728 | 52 | 985 | 52 | 852 | 49 | 746 | 32 | 729 |
| Торцовая твердость | 18 | 219 | 27 | 276 | 27 | 301 | 27 | 283 | 27 | 264 | 18 | 259 | |
| Сосна веймутова | Число годичных слоев в 1 см | 30 | 2,2 | 51 | 3,7 | 53 | 5,4 | 52 | 4,5 | 47 | 4,0 | 35 | 3,2 |
| | Процент поздней древесины | 30 | 11,2 | 51 | 18,3 | 53 | 23,8 | 52 | 20,7 | 47 | 19,7 | 35 | 12,6 |
| | Объемный вес | 34 | 0,350 | 54 | 0,380 | 54 | 0,401 | 54 | 0,388 | 52 | 0,376 | 36 | 0,372 |
| | Предел прочности при сжатии вдоль волокон | 34 | 266 | 54 | 327 | 54 | 371 | 54 | 340 | 52 | 326 | 36 | 325 |
| | Предел прочности при поперечно-статическом изгибе | 34 | 465 | 54 | 582 | 54 | 680 | 54 | 622 | 52 | 578 | 36 | 574 |
| Торцовая твердость | 18 | 176 | 27 | 198 | 27 | 207 | 27 | 201 | 27 | 195 | 18 | 189 | |

4. Учитывая одинаковую энергию роста и продуктивность культур сосны веймутовой по сравнению с сосной обыкновенной, произрастающих на супесчаных почвах, а также низкие физико-механические свойства древесины и сильную зараженность культур сосны веймутовой пузырчатой ржавчиной, следует признать искусственное разведение ее в условиях БССР нецелесообразным.
