

$$n_{cr} = \frac{V_{xxcr} - V_{yycr}}{V_{zzcr}}$$

причем главные оси тензора кристаллического ГЭП  $\{x, y, z\}$  выбирались исходя из неравенства  $|V_{zzcr}| > |V_{yycr}| > |V_{xxcr}|$

В табл.1 приведены результаты расчетов тензора кристаллического ГЭП в узлах  $Cu(1)$  и  $Cu(2)$  для наиболее часто используемых моделей распределения зарядов по узлам решеток  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ .

**Таблица 1 - Параметры тензора кристаллического ГЭП для узлов меди решеток  $YBa_2Cu_3O_x$**

Модель распределения зарядов	$eq_{cr3},$ $e / A$	$n_{cr3}$	$eq_{cr4},$ $e / A$	$n_{cr4}$
$Y^{3+}Ba_2^{2+}Cu(1)^+Cu(2)_2^{3+}O_7^{2-}$	0,997	0,02	0,552	0,16
$Y^{3+}Ba_2^{2+}Cu(1)^{2+}Cu(2)_2^{2+}O_7^{2-}$	1,162	0,40	0,700	0,13
$Y^{3+}Ba_2^{2+}Cu(1)^+Cu(2)_2^{2+}O_6^{2-}$	-1,252	0,00	0,669	0,00
$Y^{3+}Ba_2^{2+}Cu(1)^{3+}Cu(2)_2^{2+}O_6^{2-}$	-1,569	0,00	0,816	0,00

## ЛИТЕРАТУРА

1. Тураев Э.Ю., Тураев Н.Ю., Серегин П.П. // Электронная структура меди в  $YBaCuO$ , определенная методом эмиссионной Мессбауэровской спектроскопии. Узбекский физический журнал. 1991. Вып.3. С. 42-46.

2. Marezio J.J., Chaillout C.E. // Structure of the 100 K superconductor  $YBaCuO$  between 5-300 K. Europhys. Lett. 1987. V.3. P. 1301-1307.

УДК 54-145+541.64:546.6

А.С. Косимов, проф., кан. хим. наук  
(ТерГУ г. Термез, Узбекистан);


А.А. Холмуминов, проф., д. физ.-мат. наук  
(Национальный Университет Узбекистана, г. Ташкент)

## ОПТИЧЕСКИЕ АНИЗОТРОПИИ ПЛЕНОК На-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ РАСТВОРЕНИЯ

Пленки полимеров, в частности, На-карбоксиметилцеллюлозы (На-КМЦ) могут быть получены путем испарения растворителя из тонкого слоя раствора данного полисахарида. При этом очень важно контролирование фазовой однородности раствора, поскольку, в зависимости от степени замещения образцы На-КМЦ растворяются в раз-

личной степени. Наличие нерастворенных фракций приводит к фазовой неоднородности пленок, и такая морфология неизбежно отражается в физических свойствах материала и может быть оценена по величине оптической анизотропии, измеряемой методом двулучепреломления (ДЛП). Na-КМЦ характеризуется величиной оптической анизотропии сегмента ( $\alpha_1 - \alpha_2$ )  $\approx 300*10^{25}$  см<sup>3</sup>, проявляющей эффект двулучепреломления при прохождении поляризованного света.

Растворение Na-КМЦ в воде носит кинетический характер и в



**Рисунок 1 - Зависимость оптической анизотропии ( $\beta$ ) и размеров частиц ( $d$ ) от степени растворения ( $S$ ) для Na-КМЦ**

в зависимости от времени были получены растворы, различающиеся по степени растворения:  $S = 40; 50; 65; 80; 100\%$ . Пленки формировали путем нанесения тонкого слоя растворов на поверхность оптического стекла. Помощью поляризационной микроскопии «Реооптиметр» измеряли ДЛП остаточных нерастворенных частиц ( $\Delta n_q$ ) и их размеры ( $d$ ), растворенных макромолекул ( $\Delta n_m$ ), представляющих собой функцию матрицы в пленках.

По величине  $\rho \sim \Delta n_q / \Delta n_m$  оценивали морфологические характеристики пленок Na-КМЦ (рисунок 1). Обнаружены ярко выраженные анизотропные частицы в пленках, причем выявлено, что пленки, полученные при низкой степени растворения, характеризуются высокой степенью неоднородности по оптической анизотропии. Также снижение размеров частиц по мере увеличения степени растворения Na-КМЦ.

Таким образом, показана возможность оценки морфологических характеристик пленок Na-КМЦ, содержащих нерастворенных фракций по величине оптической анизотропии.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Косимов А.С. Гидродинамические поведение макромолекулярных комплексных соединений. Термез: Хамидий, 2018.
2. Холмуминов А.А. Полимерлар физикаси. Тошкент: Университет, 2015.