

Ниже на диаграмме (рис. 2) отражены временные и температурные диапазоны разложения разных марок технического углерода в проанализированных смесях.




Рисунок 2 – Диаграмма временных и температурных диапазонов разложения разных марок технического углерода

Таким образом, по температурам разложения и скорости сгорания разных марок технического углерода, возможно идентифицировать марку техуглерода в той или иной резиновой смеси.

УДК 547.1

Синельникова Ю.Е., Уваров Н.Ф.

(Новосибирский государственный технический университет,

Институт химии твердого тела и механохимии
Сибирского отделения Российской академии наук)

Савицкая Т.Ю.

(Белорусский государственный технологический университет)

ТЕМПЛАТНЫЙ СИНТЕЗ МЕЗОПОРИСТЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В последние годы огромный интерес получили устройства, способные сохранять энергию в течение долгого времени. Такими устройствами являются электрические двухслойные конденсаторы,

которые в современном мире широко применяются в электротранспорте. Подобные конденсаторы хранят электрический заряд в двойном слое, образованном на границе раздела электрод/электролит. Уникальные свойства суперконденсаторов в основном зависят от используемого электродного материала, который должен обладать большой площадью удельной поверхности для накопления большего заряда, высокой электропроводностью, а также оптимальным размерами и распределением пор, обеспечивающим доступность и смачивание всей поверхности материала электролитом. Таким требованиям удовлетворяют пористые углеродные материалы. Поры в таких материалах могут быть различного размера. Так, микропоры обеспечивают большую площадь поверхности и играют важную роль для зарядки двойного электрического слоя и определения значения емкости, а мезопоры, в свою очередь, способствуют хорошему проникновению электролита, что обеспечивает высокую плотность мощности [1].

Пористые углеродные материалы, такие как активированный углерод, синтезируются путем пиролиза и химической активации органических прекурсоров, таких как высокомолекулярные полимеры и растительное сырье, при высоких температурах. Такой традиционный метод синтеза активированного углернода дает только неупорядоченные материалы. На сегодняшний день получение высокоупорядоченных углеродных структур остается сложной задачей и для того чтобы разработать новые углеродные материалы с улучшенными характеристиками и желаемой структурой для конкретных приложений необходимо внедрить новые синтетические методы в их получение. Эти методы заключаются в следующем: 1) физическая обработка с высокотемпературной активацией углерода; 2) карбонизация прекурсора углерода, состоящего из одного термореактивного компонента и одного термически нестабильного компонента; 3) самосборка с использованием мягких темплатов путем совместной конденсации и карбонизации; и 4) репликационный синтез с предварительно синтезированными твердыми матрицами посредством пропитки, карбонизации и удаления матрицы. Среди них методы (3) и (4) называются методами синтеза с мягким темплатом и синтезом с твердым темплатом, соответственно[2].

За последние два десятилетия синтез пористых углеродных материалов с использованием твердых и мягких темплатов оказался наиболее успешным для получения мезопористого углерода с упорядоченной структурой пор и узким распределением пор по размерам. Использование твердой матрицы по сравнению с мягким темплатом устраняет необходимость контроля процессов гидролиза и конденсации

побочных соединений и их взаимодействия с поверхностью - активными веществами. Метод синтеза с использованием твердого темплата обеспечивает полное заполнение мезоканалов. Благодаря стойкости подобного темплата к высоким температурам можно получать хорошо закристаллизованные и даже монокристаллические материалы. В качестве твердых темплатов могут быть использованы металлы, металлоорганические каркасы, неорганические соли и оксиды.

В связи с этим планируется провести синтез пористых углеродных материалов темплатным методом, с использованием фенолформальдегидной смолы в качестве источника углерода и нанокристаллического MgO в качестве твердого темплата [3, 4]. Выбор фенолформальдегидной смолы, как прекурсора углерода, обусловлен дешевой стоимостью фенола и формальдегида, а также простой и воспроизводимой методикой полимеризации этих соединений с образованием устойчивого нерастворимого в воде полимера. Введение твердого темплата в смолу будет происходить *in-situ*, в процессе разложения цитрата магния. Данный термический процесс был изучен термогравиметрическим методом, рентгенофазовым анализом и ИК-спектроскопией. Благодаря чему было доказано образование нанокристаллического оксида магния в процессе разложения цитрата магния при температурах выше 500⁰C.

Предполагается, что в процессе полимеризации и дальнейшей карбонизации данной системы будет образовываться мезопористый углеродный материал с удельной поверхностью 1700-2000 м²/г. Полученный материал будет исследован адсорбционным методом, который позволит получить данные об удельной поверхности и распределении пор по размерам, рентгенофазовым анализом, с помощью которого можно будет подтвердить наличие мезопор, а также методом циклической вольтамперометрии для оценивания значения ёмкости. Ранее было показано, что для широкого ряда различных углеродных материалов выполняется линейное соотношение, связывающее величины удельной емкости двойного слоя и удельной поверхности углеродного материала: $C_{уд} [\Phi/г] = 0,1 S_{уд.} [м^2/г]$, которое позволяет произвести предварительную оценку величин удельной емкости углеродного материала и выяснить, удовлетворяет ли данный материал заданным требованиям. Ожидается, что полученный мезопористый углеродный материал будет обладать характеристиками, удовлетворяющими для применения его в качестве электродного материала для суперконденсаторов. Также возможно его применение в качестве современных материалов в таких областях, как катализ, микроэлектроника, медицинская диагностика, хранение энергии и охрана окружающей среды.

Работа проведена в рамках Тематического плана НГТУ, проект ТП-ХХТ-1_20.

Литература

1. Wang Y., Wang C. Templatized mesoporous carbons and their performance for electric double layer capacitors // New carbon materials. 2010. – Vol. 25, iss. 5. – P. 376 – 381.
2. Ordered Mesoporous Carbon: Fabrication, Characterization, and Application as Adsorbents / W. Shou, R. Guo, H. Pan, D. D. Gang // Dekker Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, Third Edition. 2015. – P. 1–14.
3. Templatized mesoporous carbons: Synthesis and applications. / M. Inagaki, M. Toyoda, Y. Soneda, S. Tsujimura, T. Morishita // Carbon. 2016. – Vol. 107. – P. 448 – 473.
4. A review of the control of pore structure in MgO-templated nanoporous carbons / T. Morishita, T. Tsumura, et al. // Carbon. 2010. – Vol. 48. – P. 2690 – 2707.

УДК 620.193.9

Флюрик Е.А., Крутъко Э.Т.

(Белорусский государственный технологический университет)

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ НА ПОЛИПИРОМЕЛЛИТИМИДНЫЕ ПОЛИМЕРЫ

Проблема биоповреждений является комплексной как в научном, так и в практическом смысле. Данная проблема включает в себя не только выбор способа защиты материалов от биодеструкции, но и изучение механизмов биоповреждений.

В настоящее время практически любой материал подвержен воздействию микроорганизмов. Ученые [1] установили, что в реальных условиях эксплуатации наиболее часто повреждаются воздействию микроорганизмов полимерные (28,5 % от общего числа), горюче-смазочные (27,4 %) материалы, лакокрасочные покрытия (16,2 %), металлы и сплавы (12,6 %), в то время как в лабораторных экспериментах эти материалы могли проявлять высокую микробиологическую стойкость.

На кафедре биотехнологии и биоэкологии проводили испытания образцов полипиромеллитимида имидных пленочных материалов к воздействию микроорганизмов-биодеструкторов. В качестве тест-культур