

адгезионных и триботехнических характеристик на основе промышленных термопластов для функциональных металлополимерных систем и эффективных технологий их изготовления и переработки в изделия защищены 67 патентами Республики Беларусь и Российской Федерации [1, 2].

Исследования выполнены в рамках задания Т19УЗБ-003 от 21.06.2019 г.

Литература

1. Авдейчик, С. В. Фактор наносостояния в материаловедении полимерных нанокомпозитов / С. В. Авдейчик, В. А. Струк, А. С. Антонов. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2017. – 468 с.
2. Нанокомпозиционные и наноструктурные машиностроительные материалы и технологии их получения / С. В. Авдейчик [и др.] ; под ред. А. В. Киричека. – М. : Спектр, 2013. – 224 с. – Раздел 2. Машиностроительные нанокомпозиты на основе полимерных матриц / С. В. Авдейчик, Е. В. Овчинников, В. А. Струк. – С. 41–111; Раздел 3. Фторсодержащие триботехнические композиты: особенности структуры, технологии и применения / С. В. Авдейчик [и др.]. – С. 112–141.

УДК 678.5

Авдейчик С.В.
(ООО «Молдер»)

Струк В.А., Антонов А.С.

(Гродненский государственный университет имени Янки Купалы)

Гольдаде В.А.

(Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины)

МЕТОДОЛОГИЯ ВЫБОРА КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТОВ

Анализ параметров энергетических характеристик дисперсных частиц различного состава и строения указывает на нелинейность зависимости величины термостимулированного тока (ТСТ) от температуры, наличие экстремумов в температурных диапазонах, характерных для каждого вида модификатора, и нестабильности $I = f(T)$ при изменении размерных параметров, режимов диспергирования,

интенсивности воздействия температурных, механических и других энергетических и технологических факторов.

Характерной особенностью дисперсных частиц распространённых модификаторов полимерных матриц (слюд, кремней, шунгитов, глин и др.) является наличие нескомпенсированного заряда с большим временем релаксации, что подтверждается данными ЭПР-спектроскопии. Наряду с исходными электрофизическими параметрами, обусловленными особенностями состава и строения, как следует из представлений о феномене наносостояния, развитых П. фон Веймарном, Р. М. Аjan, И. П. Суздалевым, А. И. Гусевым и др., при определённых видах технологического воздействия возможно достижение размерного диапазона их существенного изменения. Размерный диапазон перехода материальных объектов в наносостояние индивидуален для частиц различного состава и строения и определяется по аналитическому выражению, предложенному В. А. Лиопо, согласно которому предельный размер $L_0 = 230 \cdot \theta_D^{-1/2}$, где θ_D – температура Дебая.

Анализ морфологических особенностей дисперсных частиц, широко применяемых в материаловедении полимерных композитов, методом РЭМ и АСМ, указывает на наличие у объектов микронного диапазона наноразмерных компонентов, формирующих морфологию поверхностного слоя. Наличие таких нанокомпонентов является важнейшим фактором, определяющим активность модификаторов в процессах формирования полимерных композитов на различных структурных уровнях – межмолекулярном, надмолекулярном, межфазном вследствие образования наноразмерных компонентов, достаточных для реализации определяющего процесса с необходимой интенсивностью, путём установления механизмов их формирования при различных видах воздействия.

Среди широкого марочного ассортимента модификаторов полимерных матриц особое положение занимают продукты переработки природных полуфабрикатов – цеолитов, трепела, шунгита, глин, слюд, кремней, с характерной структурой и составом, позволяющим реализовать фактор энергетического состояния в формировании структуры композита. С использованием представлений физики конденсированного состояния на базе барьерной модели образования ювенильной поверхности предложены механизмы диспергирования слоистых минералов типа слюд, талька, каолинита с образованием наноразмерных компонентов пластинчатого габитуса. Установлено, что определяющими процессами деградации частиц микрометрового диапазона являются дегидратация и дегидроксилирование, вызывающие разрушение

исходной слоистой структуры и образование наноразмерных элементов пластинчатой формы в активном состоянии с большим временем его релаксации, достаточным для реализации в технологии полимерных нанокомпозитов. Для интенсификации процессов диспергирования слоистых минералов целесообразно использовать термоудар с градиентом $0,8 \div 1,0 \cdot 10^3$ К или диффузионное насыщение межслоевых областей низкомолекулярными средами с низкой стойкостью к термической деградации. Модельные исследования диспергирования слоистых минералов типа слюд (мусковит) показали возможность образования наночастиц с размером $30 \div 50$ нм при ударном термическом воздействии на исходный полуфабрикат при 1073 К в течение 5–20 мин. Образующиеся пластинчатые частицы обладают повышенной адсорбционной активностью в процессах взаимодействия с окружающей средой, в том числе полимерными матрицами в вязко-текучем состоянии. Процесс диспергирования слоистых силикатов может быть реализован непосредственно в процессе получения или переработки композиционных материалов при термомеханическом воздействии на компоненты шнеков смесителей, экструдеров или термопластиков. Образование интеркалированной или эксфолиированной структуры нанокомпозита обеспечивает технически значимый эффект повышения параметров деформационно-прочных и триботехнических характеристик даже при допинговом содержании ($0,1 \div 1,0$ мас. %) модификатора. Термическое воздействие на дисперсные частицы изменяет энергетические параметры не только слоистых силикатов (глин, талька), но и каркасных и цепочных (кремни, цеолиты) и многофазных природных продуктов (трепел, шунгит). Эффективной технологией активирования дисперсных частиц является их диспергирование при механическом или механохимическом воздействии, что приводит не только к увеличению удельной поверхности, но и образованию наноразмерных компонентов морфологии поверхностного слоя. Активированные подобным образом модификаторы сохраняют активность в течение технологически значимого времени.

Наноразмерные компоненты морфологии поверхностного слоя могут быть образованы и в результате воздействия на полуфабрикат энергетических потоков – ионизирующего, лазерного излучений. При этом, не только увеличиваются параметры удельной поверхности, обеспечивающей механическую составляющую межфазного взаимодействия, но и энергетических характеристик, которые влияют на надмолекулярную структуру и адсорбционную способность поверхностных слоёв модифицированных субстратов (ПЭТФ, ПТФЭ, ПП, ПЭНД, УВ) (рисунок).




Рисунок – Характерная морфология поверхностного слоя субстрата ПТФЭ (д, е), ПЭТФ (б, г), ПЭНД (а, в), углеродного волокна (ж, з), исходных (а, б) и подвергнутых воздействию ионами азота при дозе 10^{16} ион/см² (ж, з), импульсного лазерного излучения с плотностью мощности 2,0 Вт/см² (в, г). Данные АСМ (а–г) и РЭМ (д–з)

Осуществлена энергетическая оценка наносостояния поликристаллических частиц для установления температурного эквивалента геометрических параметров. Показано, что для наночастицы вследствие повышения роли поверхностной энергии по сравнению с массивным образцом существует связь изменения размеров и энергии, которую можно оценить по температурной шкале. При уменьшении размера частицы на 1 % происходит увеличение параметров энергетических характеристик на величину $\delta t = k(\delta T) \approx 3,5 \cdot 10^{-28}$ Дж. Поэтому образование частиц наноразмерного диапазона или наноразмерных компонентов морфологии поверхности слоя макрочастиц сопровождается увеличением параметров энергетических характеристик и эффективности межфазных процессов в системах.

Разработанные методологические подходы к выбору модификаторов позволил разработать гамму нанокомпозиционных материалов на основе промышленных термопластов и технологию их изготовления и переработки в изделия различного функционального назначения [1–5].

Исследования выполнены в рамках задания Т20ПТИ-005 от 04.05.2020 г.

Литература

1. Фторсодержащие ингибиторы изнашивания металлополимерных трибосистем / С. В. Авдейчик [и др.] ; под ред. В. А. Струка. – Минск : Тэхналогія, 2011. – 270 с.
2. Трибохимические технологии функциональных композиционных материалов: Ч. 1. Модельные представления / С. В. Авдейчик ; под ред. В. А. Струка, Ф. Г. Ловшенко. – Гродно : ГГАУ, 2008. – 328 с.

3. Трибохимические технологии функциональных композиционных материалов: Ч. 2. Технология и опыт применения / С. В. Авдейчик ; под ред. В. А. Струка, Ф. Г. Ловшенко. – Гродно : ГГАУ, 2008. – 399 с.

4. Полимер-силикатные машиностроительные материалы: физико-химия, технология, применение / С. В. Авдейчик [и др.]; под ред. проф. В. А. Струка. – Минск : Тэхналогія, 2007. – 431 с.

5. Металлополимерные нанокомпозиты: особенности структуры, технология, применение / А. А. Рискулов, С. В. Авдейчик, М. В. Ищенко, Е. В. Овчинников ; под науч. ред. В. А. Струка, В. А. Лиопо. – Гродно : ГГАУ, 2010. – 335 с.

УДК 678.06

Прокопчук Н.Р., Глоба А.И., Лаптик И.О.

(Белорусский государственный технологический университет)

МОДИФИКАЦИЯ НАНОАЛМАЗНЫМИ ЧАСТИЦАМИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ ГРУНТОВКИ И ЭМАЛИ

Развитие новых техники и технологий требует создания антикоррозионных покрытий с повышенной устойчивостью в температурно-силовых полях и агрессивных средах. Эту проблему экономически нецелесообразно решать только синтезом новых пленкообразующих веществ. Широкие перспективы открывают методы модификации, в том числе и наноразмерными частицами, промышленно выпускаемых грунтовок и эмалей [1].

Использование наноразмерных частиц в защитных лакокрасочных материалах (ЛКМ) весьма актуально, так как правильный выбор наномодификатора, его количества и способа введения может значительно улучшить эксплуатационные свойства лакокрасочных покрытий практически без изменения технологий производства ЛКМ, получения покрытий и с минимальным увеличением стоимости [2].

Наночастицы в ЛКМ находятся в связанной, суспензионной форме и поэтому технологии получения защитных покрытий безопасны [3]. Покрытия на основе наноразмерных композиций интенсивно изучаются в мире.

Физической основой наномодифицирования являются потенциальные возможности субатомных частиц с высокой поверхностной энергией образовывать ионные и координационные связи, ограничивающие подвижность звеньев и сегментов макромолекул, проявлять когезионные и адгезионные взаимодействия и др.