

Ф. Ф. Можейко, чл.-кор. НАН Беларуси; Т. Н. Поткина, канд. хим. наук;
И. И. Гончарик, канд. техн. наук (ИОНХ НАН Беларуси)

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СУСПЕНДИРОВАННЫХ ЖИДКИХ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ

The selection of metallic surface inhibitors corrosion in salt solutions, particular carbon steel, in standard solution of sodium chloride 5% concentration and in suspended fertilizers has been carried out. The influence of the most effective corrosion inhibitors on the suspended liquid complex fertilizers stability, structural-rheological properties has been studied. It is shown that the use of corrosion inhibitors in the suspended liquid complex fertilizers preparation have a positive effect on their physico-chemical properties: stability and fluidity rises, and the exfoliation rate of suspended fertilizers decreases with their storage and transport.

Введение. Ранее было показано [1, 2], что в качестве ингибиторов коррозии при производстве супспендированных жидких комплексных удобрений (СЖКУ) наиболее перспективными в использовании является мочевина (исходный компонент для получения СЖКУ), силикат натрия, или жидкое стекло, применяющийся при производстве фосфоритной муки в качестве реагента-депрессора, фосфатный шлам, представленный фосфатом цинка и железа, фосфаты натрия и аммония, роданид натрия (табл. 1).

Основная часть. Нами изучено влияние наиболее эффективных ингибиторов коррозии на устойчивость, структурно-реологические свойства СЖКУ. Для исследований были приготовлены супспендированные удобрения на основе Мстиславльского месторождения фосфоритной муки, сульфата аммония, аммофоса, сульфата калия, содержащие различные количества ингибитора и 4% бентонитовой глины. Опыты по изучению устойчивости супспендированных удобрений сводились к прямым измерениям скорости оседания частиц по верхней границе супспензии или к определению кинетики уплотнения объема осадка. Полученные супспензии помещали в градуированные цилиндры и наблюдали за их расслаиванием во времени. За меру устойчивости принимали отношение выделившейся жидкой фазы ко всему объему первоначально введенной супспензии,

выраженное в процентах [3]. Структурно-реологические исследования проводили на ротационном вискозиметре PEOTEST-2 в системе «цилиндр – цилиндр» при скорости деформации в интервале от 3 до 1312 см^{-1} . По результатам измерений для каждого градиента скорости (D) по стандартным методикам [3, 4] рассчитывали напряжение сдвига (τ_r) и эффективную вязкость (η).

В табл. 2 представлены результаты исследований по влиянию ингибиторов коррозии на устойчивость супспендированных удобрений состава 10:6:11 на основе фосмуки, сульфата аммония, аммофоса, сульфата калия. Как видим, супспензия без ингибиторов за 1 и 5 сут выстаивания расслаивается на 8,6 и 20% соответственно. При введении в данную систему фосфатного шлама в количестве 0,2, 0,5 и 1% ее устойчивость повышается в 2 раза. Так, за первые сутки количество осветленного слоя составляет около 4% против 8,6% без добавки. При повышении концентрации фосфатного шлама устойчивость системы еще больше увеличивается, степень расслаивания составляет только 2%.

За 5 сут наблюдается та же зависимость увеличения стабильности супспензии с повышением концентрации шлама. Так, если при содержании его 0,2% от твердой фазы расслоение составило 14,9%, то при 3%-ной концентрации – только 8% против 20% без ингибитора.

Таблица 1

Влияние концентрации ингибиторов на химическую стойкость стали ст. 3 в 5%-ном растворе хлорида натрия

| Ингибитор | Концен-трация, % | рН | Скорость коррозии, $\text{г}/\text{м}^2\cdot\text{сут}$ | | | | | | Прони- цаемость, $\text{мм}/\text{год}$ | Балл | | |
|--|---------------------|------|---|------|------|------|--------------|------|---|------|--|--|
| | | | Сутки | | | | сред- няя | | | | | |
| | | | 8 | 15 | 8–15 | 22 | | | | | | |
| Na ₃ PO ₄ | 0,05 | 9,3 | 4,76 | 3,07 | 1,14 | 2,46 | 1,16 | 2,51 | 0,11 | 6 | | |
| Na ₃ PO ₄ | 0,25 | 10,4 | 2,64 | 1,93 | 1,11 | 1,76 | 1,40 | 1,77 | 0,08 | 5 | | |
| Na ₃ PO ₄ | 1,0 | 11,9 | 1,08 | 0,92 | 0,73 | 0,95 | 1,02 | 0,94 | 0,043 | 5 | | |
| Zn(NO ₃) ₂ | 1,0 | 5,9 | 0,3 | 0,15 | 0,27 | 0,24 | 0,42 | 0,22 | 0,01 | 3 | | |
| Na ₂ SiO ₃ | 1,0 | 10,5 | 0,71 | 0,60 | 0,51 | 0,46 | 0,21 | 0,50 | 0,02 | 4 | | |
| (NH ₄) ₂ MoO ₄ | 1,0 | 5,7 | 3,01 | 1,96 | 1,05 | 2,47 | 3,46 | 2,39 | 0,12 | 6 | | |
| Мочевина | 2,5 | 6,3 | 1,15 | 1,12 | 1,01 | 0,96 | 0,92 | 1,03 | 0,045 | 5 | | |

Таблица 2

**Зависимость степени осветления и реологических характеристик СЖКУ
состава 10:6:11 на основе фосмуки (Мстиславль), сульфата аммония,
аммофоса, сульфата калия от добавок ингибиторов коррозии (4% бентонитовой глины)**

| Добавка ингибитора, мас. % | Степень осветления, мас. % | | | рН | η_{\max} , Па·с | η_{\min} , Па·с | P_{k2} , Па |
|-------------------------------|----------------------------|-------|-------|------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| | 1 сут | 2 сут | 5 сут | | | | |
| — | 8,6 | 16,7 | 20,0 | 5,27 | 4,00 | 0,52 | 105 |
| Фосфатный шлам | | | | | | | |
| 0,2 | 4,3 | 10,6 | 14,9 | 5,52 | 4,22 | 0,43 | 70 |
| 0,5 | 3,8 | 7,5 | 13,2 | 5,01 | 4,52 | 0,43 | 80 |
| 1,0 | 4,0 | 7,0 | 12,0 | 5,28 | 4,40 | 0,39 | 122 |
| 3,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 4,72 | 4,58 | 0,46 | 140 |
| Фосфат натрия | | | | | | | |
| 0,2 | 4,3 | 9,6 | 17,0 | 5,22 | 3,90 | 0,35 | 95 |
| 0,5 | 4,2 | 9,4 | 17,0 | 5,36 | 3,50 | 0,33 | 82 |
| 1,0 | 3,8 | 7,7 | 15,4 | 5,49 | 4,10 | 0,23 | 67 |
| 3,0 | 4,8 | 10,6 | 19,2 | 6,62 | 3,70 | 0,18 | 68 |
| Фосфат аммония | | | | | | | |
| 0,2 | 6,0 | 8,3 | 10,0 | 4,62 | 3,20 | 0,29 | 72 |
| 0,5 | 7,4 | 12,7 | 16,7 | 4,97 | 3,57 | 0,20 | 92 |
| 1,0 | 8,0 | 14,1 | 17,0 | 5,01 | 3,20 | 0,30 | 93 |
| 3,0 | 3,8 | 7,4 | 13,4 | 5,47 | 3,10 | 0,32 | 91 |
| Роданид натрия | | | | | | | |
| 0,2 | 6,1 | 8,5 | 15,3 | 4,76 | 4,10 | 0,36 | 72 |
| 0,5 | 7,7 | 11,6 | 15,6 | 4,74 | 3,20 | 0,30 | 92 |
| 1,0 | 7,7 | 9,4 | 11,8 | 4,70 | — | — | — |
| 3,0 | 3,8 | 7,4 | 15,4 | 4,68 | 3,20 | 0,29 | 72 |

При использовании в качестве ингибитора коррозии фосфата натрия однородность и устойчивость системы также повышается, особенно за первые двое суток. Через 5 сут выдерживания суспензий, модифицированных фосфатом натрия, их устойчивость выше, чем контрольного опыта, но ниже, чем с фосфатным шламом.

Аналогичные результаты получены при добавлении в систему в качестве ингибитора фосфата аммония и роданида натрия.

При введении указанных ингибиторов коррозии в СЖКУ состава 9,6:5,6:11,3 на основе фосфоритной муки, сульфата аммония и сульфата калия (т. е. без аммофоса), содержащих 3% стабилизатора, выявлены практи-

чески те же закономерности, хотя расслаиваемость системы несколько выше (табл. 3). Так, при использовании фосфата натрия в количестве 0,13% в течение 1 и 5 сут количество выделившейся жидкой фазы составило 8,5, 25% против 6,5 и 19,6% без добавки соответственно.

Для суспензий состава 10:10,7:8,8, приготовленных на основе мочевины, аммофоса, хлорида калия и фосфоритной муки, введение ингибитора в виде фосфатного шлама резко уменьшает их стабильность. При введении его в количестве 2 и 4% расслаивание системы за 1 сут составило 11,4 и 9,4%, тогда как без них – 5,4%. После 6 сут наблюдения этот показатель достиг 17,2, 11,4 и 6,8% (табл. 4).

Таблица 3

**Влияние различных ингибиторов коррозии на устойчивость
и реологические свойства СЖКУ состава 9,6:5,6:11,3
на основе фосфоритной муки (Мстиславль),
сульфата аммония и сульфата калия (3% бентонитовой глины)**

| Ингибитор | Добавка ингибитора, мас. % | Степень осветления, мас. % | | | рН | η_{\max} , Па·с | η_{\min} , Па·с | P_{k2} , Па |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|-------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 1 сут | 2 сут | 5 сут | | | | |
| — | — | 6,5 | 13,4 | 19,6 | 4,59 | 62,70 | 1,18 | 208 |
| Фосфатный шлам | 5,00 | 5,4 | 9,8 | 16,7 | 5,06 | 21,25 | 1,38 | 162 |
| Фосфат натрия | 0,13 | 8,5 | 17,1 | 25,0 | 5,11 | 15,42 | 0,88 | 110 |
| Фосфат натрия + + сода | 0,13 0,50 | 7,3 | 14,8 | 22,0 | 5,38 | 14,60 | 0,32 | 58 |

Таблица 4

Влияние добавок фосфатного шлама на устойчивость и реологические свойства СЖКУ состава 10:10,7:8,8 на основе фосфоритной муки, мочевины, аммофоса, хлорида калия

| Добавка фосфатного шлама, мас. % | Степень осветления, мас. % | | | | η_{\max} , Па·с | η_{\min} , Па·с | P_{k2} , Па |
|----------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 1 сут | 2 сут | 3 сут | 6 сут | | | |
| — | 5,4 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7,80 | 0,25 | 68 |
| 1 | 15,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 5,27 | 0,20 | 48 |
| 2 | 11,4 | 14,3 | 17,1 | 17,2 | 4,30 | 0,17 | 44 |
| 3 | 11,1 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 5,98 | 0,29 | 51 |
| 4 | 9,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 7,25 | 0,60 | 65 |




Рис. 1. Зависимость реологических кривых течения (D_r) (а) и эффективной вязкости (η) от напряжения сдвига (τ_r) (б) для суспендированных удобрений в присутствии различных ингибиторов коррозии:
1–4 – суспензия, модифицированная Na_3PO_4 ; 5 – исходная;
6, 7 – модифицированная фосфатным шламом. Концентрация ингибиторов, мас. %:
1, 7 – 3; 2, 6 – 1; 3 – 0,5; 4 – 0,2

При изучении влияния ингибиторов коррозии на структурно-реологические свойства суспендированных удобрений установлено, что они зависят как от природы антикоррозионной добавки, так и от ее концентрации. Полученные данные представлены на рис. 1, на котором видно, что эти составы являются структурированно жидкобольшими системами, относящимися к неньютоновским жидкостям. На этих кривых четко фиксируется начальный прямолинейный участок. При достижении напряжения сдвига, называемым предельным статическим напряжением сдвига P_{k1} система начинает разрушаться и зависимость $D_r = f(\tau_r)$ становится нелинейной. Ему соответствует наибольшая вязкость η_{\max} . При определенном напряжении сдвига, называемым динамическим напряжением сдвига (P_{k2}), структура системы полностью разрушается, ему соответствует наименьшая вязкость η_{\min} .

На основании проведенных исследований установлено, что при небольших добавках фосфатного шлама (0,2, 0,5, 1%) структурно-реологические свойства изменяются незначительно, тогда как при более высокой концентрации (3%) прочность структуры повышается, о чем свидетельствует увеличение значе-

ний реологических характеристик (рис. 1, табл. 2). Так, если при концентрациях антикоррозионной добавки равной 0,2 и 3% η_{\max} и P_{k2} равны 4,22, 4,58 Па·с и 70, 140 Па соответственно, то без них – только 4 Па·с и 105 Па. При введении в систему фосфата натрия структурно-реологические характеристики уменьшаются, что свидетельствует о разжижении суспензии с ростом концентрации данного ингибитора. Например, при содержании добавки 1 и 3% значение P_{k2} понижается до 67 и 68 Па против 105 Па без нее.

Использование фосфата аммония и роданида натрия также приводит к понижению структурированности удобрений по сравнению с исходным раствором без ингибитора.

При изучении структурно-реологических свойств суспендированных удобрений состава 10:10,7:8,8 на основе мочевины, фосфатной муки, хлорида калия, аммофоса было установлено, что введение в их состав небольших количеств (1 и 2%) фосфатного шлама также приводит к уменьшению структурообразования данной системы и значения η_{\max} и P_{k2} равны 5,27, 4,30 Па·с и 48, 44 Па против 7,8 Па·с и 61 Па без них. При концентрациях фосфатного шлама 3 и 4% эти

значения несколько выше, чем при концентрациях 1 и 2%, но все равно меньше, чем для исходного образца (табл. 4).




Рис. 2. Зависимость реологических кривых течения (D_r) и эффективной вязкости (η) от напряжения сдвига (τ_r) для супенсированных удобрений состава 10:6:11 в присутствии различных ингибиторов коррозии: 1, 3, 4 – $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$; 2, 5 – NaCSN; 6 – исходный продукт. Концентрация ингибиторов, мас. %: 1, 5 – 0,2; 3 – 0,5; 2, 4 – 3; 6 – 0

На рис. 2 представлены зависимости эффективной вязкости, рассчитанной из реограмм течения, от напряжения сдвига для супензий, содержащих фосфатный шлам, фосфат натрия и аммония, роданида натрия. Представленные кривые $\eta = f(\tau_r)$ также свидетельствуют о том, что изученные супензии относятся к неньютоновским жидкостям, так как для них характерно уменьшение вязкости с ростом действующего напряжения сдвига. Как видим, в присутствии добавок ингибиторов уменьшается как начальная, так и конечная вязкости по сравнению с исходными образцами, не содержащими антикоррозионные добавки. Величина pH в исследуемых СЖКУ в присутствии ингибиторов изменяется незначительно.

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, что введение добавок ингибиторов коррозии существенно уменьшает статический и динамический пределы текучести, начальную и конечную пластическую вязкость супенсированных жидких комплексных удобрений. При этом повышается стабильность и текучесть, а также уменьшается скорость расслоения супенсированных удобрений при их хранении и транспортировке, что создает лучшие условия для равномерного внесения в почву.

Литература

1. Можейко, Ф. Ф. Влияние ингибиторов на коррозионную стойкость углеродистой стали в супенсированных жидких комплексных удобрениях / Ф. Ф. Можейко, Т. Н. Поткина, И. И. Гончарик // Хим. пром-сть. – 2008. – № 4. – С. 193–199.
2. Получение супенсированных жидких комплексных удобрений, включающих фосфоритную муку / Ф. Ф. Можейко [и др.] // Доклады НАН Беларуси. – 2007. – № 1. – С. 53.
3. Овчинников, П. В. Реология тиксотропных систем / П. В. Овчинников, Н. Н. Круглицкий, Н. В. Михайлов. – Киев: Навукова думка. – 1972. – 120 с.
4. Бибик, Е. Е. Технология дисперсных систем / Е. Е. Бибик. – Л.: ЛГУ. – 1981. – 203 с.