

(кафедра физической, коллоидной и аналитической химии, БГТУ)

**СТРУКТУРА И ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ**

В данной работе были получены образцы твердых растворов  $\text{NdBa}_{1-x}\text{Sr}_x\text{FeCo}_{0,5}\text{Cu}_{0,5}\text{O}_{5+\delta}$  ( $x = 0,00–1,00$ ), относящиеся к слоистым перовскитам со структурой  $\text{A}'\text{A}''\text{B}'\text{B}''\text{O}_{5+\delta}$ , где  $\text{A}'$  – редкоземельный элемент (РЗЭ),  $\text{A}''$  – щелочноземельный элемент (ЩЗЭ),  $\text{B}'$ ,  $\text{B}''$  –  $3d$  металлы [1]. Синтез образцов осуществлялся керамическим методом из  $\text{Nd}_2\text{O}_3$  (НО-Л),  $\text{BaCO}_3$  (ч.),  $\text{SrCO}_3$  (ч.),  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (ос.ч.),  $\text{CuO}$  (ч.д.а.),  $\text{Co}_3\text{O}_4$  (ч.), которые смешивали в стехиометрических соотношениях, прессовали и отжигали 40 ч. при температуре 1173 К. Спекание образцов осуществляли при 1273 К в течение 9 ч.

Образцы исследовали методами рентгенофазового анализа (РФА, дифрактометр Bruker D8 XRD Advance,  $\text{CuK}_\alpha$ -излучение), ИК-спектроскопии поглощения (ИК-Фурье спектрометр NEXUS E.S.P.) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ, микроскоп JEOL JSM-5610 LV). Исследование термической стабильности производилось на воздухе (термоаналитическая система TGA/DSC-1/1600 HF, 300–1100 К, 5 К/мин). Кажущуюся плотность ( $\rho_{\text{каж}}$ ) образцов рассчитывали по их массе и геометрическим размерам.

Согласно результатам РФА, образцы являются однофазными. Образцы со степенью замещения бария стронцием  $x = 0,00–0,40$  обладают тетрагональной структурой (пр. гр. симм.  $P4/mmm$ ), а при  $x = 0,60–1,00$  – кубической (пр. гр. симм.  $Pm3m$ ). В области  $0,40 < x < 0,60$  происходит структурный фазовый переход тетрагонально искаженного перовскита в кубический. Параметры элементарной ячейки, приведенные в таблице, незначительно изменились в пределах:  $a = 3,884–3,909 \text{ \AA}$ ,  $c = 7,690–7,706 \text{ \AA}$  для тетрагональной ячейки, и  $a = 3,839–3,857 \text{ \AA}$  для кубической, уменьшаясь с ростом степени замещения бария стронцием.

Таблица – Значения параметров ( $a$ ,  $c$ ) и объема ( $V$ ) элементарной ячейки, рентгенографической ( $\rho_{\text{рент}}$ ), кажущейся ( $\rho_{\text{каж}}$ ) плотностей и пористости ( $\Pi$ )

$x$	Пр. гр. симм.	$a, \text{ \AA}$	$c, \text{ \AA}$	$V, \text{ \AA}^3$	$\rho_{\text{рент}}, \text{ г}/\text{см}^3$	$\rho_{\text{каж}}, \text{ г}/\text{см}^3$	$\Pi, \%$
0,00	$P4/mmm$	3,9090	7,7061	117,750	6,86	6,18	9,9
0,20	$P4/mmm$	3,8988	7,7027	117,087	6,65	4,77	28,3
0,40	$P4/mmm$	3,8837	7,6902	115,992	6,68	4,78	28,4
0,60	$Pm3m$	3,8572	-	57,389	6,61	5,65	14,5
0,80	$Pm3m$	3,8500	-	57,069	6,50	5,99	7,8
1,00	$Pm3m$	3,8392	-	56,589	6,41	5,99	6,6

Кажущаяся плотность составила  $6,18 \text{ г}/\text{см}^3$  для  $x = 0,00$  и  $5,99 \text{ г}/\text{см}^3$  для  $x = 1,00$  и понижалась при частичном замещении бария стронцием и наоборот. По результатам СЭМ было определено, что размер зерен керамики варьировался в пределах 2–3 мкм.

Исследование термической стабильности показало, что образцы, начиная с температур 615–805 К, теряли массу (0,47–0,78%) в интервале температур 615–1100 К, что связано с выделением из образцов слабосвязанного кислорода, причем температура начала потери массы составила 735 К для  $x = 0,00$  и 805 К для  $x = 1,00$ , понижаясь при частичном замещении бария стронцием и наоборот.

**ЛИТЕРАТУРА**

- Чижова Е.А., Журавлева Я.Ю. Электротранспортные свойства нанокомпозитов  $\text{NdBaCoFeO}_{6-\delta}/\text{УНТ}$  // Труды БГТУ Сер. Сер. II. Химические технологии, биотехнологии, геоэкология. 2020. № 2. С. 62–68.