

Союз Советских  
Социалистических  
Республик



Государственный комитет  
Совета Министров СССР  
по делам изобретений  
и открытий

# О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

## К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 503969

(61) Дополнительное к авт. свид-ву -

(22) Заявлено 15.11.74 (21) 2074462/28-12

с присоединением заявки № -

(23) Приоритет -

(43) Опубликовано 25.02.76. Бюллетень № 7

(45) Дата опубликования описания 15.03.76

(51) М. Кл.

Д 21 Н 1/22

(72) Авторы  
изобретения

В. В. Печковский, Н. И. Воробьев, В. Л. Колесников, Т. В. Сухая,  
В. П. Титов, Н. П. Старченко, П. Ф. Белогуров и А. Н. Шевнин

(71) Заявитель

Белорусский технологический институт им. С.М. Кирова

## (54) СОСТАВ ДЛЯ МЕЛОВАНИЯ БУМАГИ И КАРТОНА

1

Изобретение относится к целлюлозно-  
бумажной промышленности.

Известны составы для мелования бума-  
ги и картона, содержащие пигмент, состо-  
ящий из каолина и дополнительно включа-  
ющей двуокись титана, сульфат бария,  
осажденный карбонат кальция, тальк, сати-  
нит и другие пигменты, а также их смеси,  
связующее и диспергатор.

Однако эти составы образуют покрытие,  
имеющее низкое качество или же высокую  
стоимость.

Цель изобретения является повышение  
качества и снижение себестоимости бума-  
ги и картона.

Это достигается тем, что предложенный  
состав для мелования | дополнительно со-  
держит в качестве пигmenta пирофосфат ти-  
тана при следующем соотношении компо-  
нентов (в вес.ч.): пигмент 50-55, пиро-  
фосфат титана 5-55, связующее 12-22 и  
диспергатор 0,2-0,8.

В качестве пирофосфата титана ( $Ti_2P_2O_7$ )  
взят пигмент 98%-ной белизны с содер-  
жанием частиц сферической формы разме-

2

ром до 2 мкм не менее 96%, удельным  
весом 3,102, укрывистостью не выше  
30 г/м<sup>2</sup> с содержанием С<sub>6</sub>-иона не выше  
0,14%, маслосъемностью не более 13 г на  
100 г пигmenta и фотохимической актив-  
ностью 0,12 ед. Варбурга.

В качестве основного пигmenta исполь-  
зуют каолин, осажденный карбонат каль-  
ция, сульфат бария, двуокись титана и дру-  
гие пигменты для мелования.

В качестве связующего состав содержит  
смесь 25-50% казеина и 50-75%  
бутадиенстирольного латекса СКС-65ГП  
или БСК-65/3.

15 В качестве диспергатора применяют гек-  
саметаfosfat наэрия или другие известные  
полифосфаты.

20 В состав для мелования могут быть  
введены другие известные добавки (отбе-  
ливатель, пеногаситель, пластификатор) в  
обычных соотношениях к весу пигmenta.

25 Технология получения бумаги и картона  
мелованных составом, содержащим пиро-  
фосфат титана, не изменяется по сравне-

нию с известными составами, например с такими, которые содержат двуокись титана.

**П р и м е р.** Обычным способом готовят три меловальных состава, содержащих каждый (в вес.ч.) казеина 8, латекса БСК-65/3-12, гексаметаfosфата натрия - 0,4 и отличающихся один от другого содержанием пироfosфата титана, равным в каждом составе соответственно 5,30 и 55 вес.ч., а также содержанием каолина,

составляющим дополнительную до 100 вес.ч. долю в каждом составе.

Приготовленные меловальные составы наносят валиковым способом в количестве 17 г/м<sup>2</sup> на сторону бумаги-основы массой 80 г/м<sup>2</sup> из беленой сульфитной целлюлозы. Мелованную бумагу сушат на диландре при 105°C и каландируют. Полученные составы дают покрытия, которые имеют следующие характеристики (см. таблицу).

Показатели	Добавки пиросфата титана, (вес. ч.)		
	5	30	55
Белизна по лейкометру Цейса, %	83,0	85,3	87,1
Непрозрачность, %	95,3	96,1	98,7
Гладкость, сек	210,0	280,0	390,0
Впитываемость по Коббу, г/м <sup>2</sup>	22,1	20,0	19,6
Впитываемость дигутафталаата по ИГТ, см	9,6	11,7	12,7
Скорость вышивания по ИГТ, см/сек	108,0	116,0	116,0

Оптимальная добавка пиросфата титана находится в пределах 5-30 вес.ч., и при дальнейшем увеличении ее количества качество покрытия изменяется незначительно.

#### Ф о р м у л а изобретения

Состав для мелования бумаги и картона, включающий пигмент, связующее и диспергатор,

спергатор, отличающийся тем, что, с целью повышения качества и снижения себестоимости бумаги и картона, состав дополнительно содержит в качестве пигмента пиросфат титана при следующем соотношении компонентов, вес.ч.: пигмент 50-55, пиросфат титана 5-55, связующее 12-22 и диспергатор 0,2-0,8.

Редактор А. Бер

Составитель Н. Старченко

Техред М. Ликович Корректор И. Гоксич

Заказ 115

Тираж 520

Подписьное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР  
по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101