

Синтез образцов выполнен при финансовой поддержке в рамках государственного задания на выполнение НИР Тема № FZZW-2020-0010. Исследование структуры и свойств образцов выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-33-90075. При выполнении исследований использовалось оборудование ЦКП ИГХТУ.

Литература

- [1] Prokof'ev V.Yu., Gordina N.E., Zhidkova A.B. Investigation of mechanochemical synthesis of zeolite NaA made of metakaolin in the mills with shock-shear type of strain // Russian Journal of Applied Chemistry. **2012**. Vol. 85. № 7. P. 1077–1082.
- [2] Baerlocher Ch., McCusker L.B., Olson D.H. Atlas of Zeolite Framework Types. Amsterdam: Elsevier. **2007**.

АЛЮМОФОСФАТНЫЕ КСЕРОГЕЛИ И ИХ СТРУКТУРНО-АДСОРБИЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Ещенко Л.С.¹, Сумич А.И.²

¹*Белорусский государственный технологический университет, Республика Беларусь, г. Минск. E-mail: yeshchanko@belstu.by.*

²*Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси, г. Минск. E-mail: detergent@tut.by.*

В данной работе алюмофосфатные ксерогели получали в системе активный $\text{Al}(\text{OH})_3$ –пептизатор– H_3PO_4 . В качестве пептизатора использовали HNO_3 , HCl , CH_3COOH , активного гидроксида алюминия – байерит и бемит. Введение H_3PO_4 в пептизированный гидроксид алюминия сопровождается образованием текучих тиксотропных алюмофосфатных золей, коагулирующих в гель. Время коагуляции зависит от количества пептизатора, соотношения $\text{P}_2\text{O}_5/\text{Al}_2\text{O}_3$ в смеси, температуры и концентрации золя. Увеличение количества H_3PO_4 в золе при постоянном соотношении $\text{HAn}/\text{Al}_2\text{O}_3 = 0,1\text{--}0,4$ (где An – анион пептизирующей кислоты) сокращает время коагуляции. Так, при $\text{P}_2\text{O}_5/\text{Al}_2\text{O}_3 = 0,75$ золь коагулирует сразу после прекращения перемешивания, но в этих условиях образуется меловидный продукт, содержащий после термообработки при 600°C кристаллическую фазу AlPO_4 .

Характер пористой структуры, формирующейся при золе- и гелеобразовании в исследуемой системе активный Al(OH)_3 -пептизатор– H_3PO_4 , зависит от морфологических свойств гидроксида алюминия, количества пептизатора и H_3PO_4 , pH алюмофосфатного золя. Ксерогели алюмофосфатов, приготовленные из байерита, являются крупнопористыми сорбентами, в которых объем пор с эффективным радиусом ($r_{\text{эф.}}$) от 2,0 до 25 нм составляет 27 %, а с $r_{\text{эф.}}$ больше 25 нм – 70 % от общего сорбционного объема. В то же время использование бемита при прочих равных условиях приводит к формированию пористой структуры, в которой содержится до 63 % пор с $r_{\text{эф.}}$ от 2 до 25 нм, а с $r_{\text{эф.}}$ больше 25 нм – 30 %.

При уменьшении количества P_2O_5 в алюмофосфате сокращается его сорбционный объем и размер пор. Более низкие сорбционный объем и величина удельной поверхности характерны для гидрогелей, образующихся в кислых средах и высушенных при температурах 100–120 °C, что обусловлено преобладанием в этих условиях мелких глобул, покрытых мощной гидратной оболочкой, в результате чего при сушке, особенно медленной, под действием сил капиллярной контракции, происходит сильное сжатие скелета геля и образование слаборазвитой пористой структуры.

Интенсивная дегидратация алюмофосфатного гидрогеля при увеличении температуры сушки сопровождается разрыхляющим действием воды и образованием сорбционноемкой структуры.

Сопоставление экспериментальных данных показало, что более крупнопористые алюмофосфатные структуры формируются при пептизации гидроксида алюминия уксусной кислотой.

ПОЛУЧЕНИЕ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ МЕТАЛФОСФАТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ИХ СВОЙСТВА

Ещенко Л.С.^{1*}, Сумич А.И.^{2}**

¹*Белорусский государственный технологический университет, Республика Беларусь, г. Минск. E-mail: yeshchanko@belstu.by**.

²*Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси, г. Минск. E-mail: detergent@tut.by**.*

Распространенным вариантом процесса осаждения фосфатных катализаторов, носителей является введение основания в раствор соли метал-