

УДК 66.011.57:655.637.8

Г. Д. Ляхевич, В. Н. Станишевский

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ  
ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ БИТУМА ИЗ ГУДРОНА ЗАПАДНО-  
СИБИРСКИХ НЕФТЕЙ

Объемы переработки западно-сибирских нефтей (ЗСН) как в настоящее время, так и в перспективе будут увеличиваться. Важное значение имеет изучение процесса получения дорожных

вязких битумов из гудрона ЗСН с использованием экспериментально-статистических методов исследования.

Целью данной работы является установление основных закономерностей окисления гудрона ЗСН и определение оптимальных технологических режимов ведения данного процесса.

Опыты проводили на установке колонного типа [1] по плану полного факторного эксперимента типа  $2^3$  [2]. В качестве сырья использовался гудрон из смеси западно-сибирских нефтей с характеристикой: плотность  $\rho_4^{20}$  0,9810; температура размягчения по КиШ  $16,5^\circ\text{C}$ ; групповой химический состав - парафино-нафтеновые 13,60 мас.%, моноциклоароматические 15,30, бициклоароматические 24,88, полициклоароматические 3,51, смолы 38,80, асфальтены 3,91 мас.%. Благодаря проведенным опытам, а также априорной информации [1, 3] исследовали влияние входных параметров:  $X_1$  - температуры,  $^\circ\text{C}$ ;  $X_2$  - расхода воздуха, л/мин·кг;  $X_3$  - продолжительности, мин на выходные параметры  $Y_1$ ,  $Y_2$ ,  $Y_3$  - соответственно

Т а б л. 1. Уровни и интервалы варьирования параметров процесса окисления

Показатели	$X_1, ^\circ\text{C}$	$X_2,$ л/мин·кг	$X_3,$ мин	Кодированное значение уровней
Основной уровень $X_{0j}$	220	50	90	0
Интервал варьирования $\Delta_j$	10	10	15	
Нижний уровень	210	40	75	-1
Верхний уровень	230	60	105	+1

Т а б л. 2. Матрица планирования и результаты экспериментов

Номер опыта	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$
1	-	-	-	39,5	170	63
2	-	-	+	41,75	140	65
3	-	+	+	47,5	80	64,5
4	+	-	-	45,5	110	60
5	+	+	-	50,5	95	54
6	+	+	+	60,0	80	43
7	+	-	+	53,0	95	40,5
8	-	+	-	43,0	130	53

но температуру размягчения по КиШ, °С, глубину проникания иглы при 25°С (100x0,1 мм), растяжимость при 25°С, см (табл. 1).

Матрица планирования и результаты эксперимента рандомизированы и приведены в табл. 2.

Проведена статистическая обработка результатов эксперимента с целью определения дисперсии воспроизводимости по критерию Кохрена [2] :

$$G_{опi} = \frac{s_{i\max}^2}{\sum_{i=1}^N s_i^2} < G_{кр}, \quad (1)$$

где  $G_{опi}$ ,  $G_{кр}$  - соответственно опытное и критическое значение критерия Кохрена;  $s_{i\max}^2$  - максимальное значение дисперсии воспроизводимости;  $s_i^2$  - дисперсия воспроизводимости в каждой точке плана;  $N$  - число опытов плана.  $G_{оп.1}$ ,  $G_{оп.2}$ ,  $G_{оп.3}$  составили: 0,250; 0,407; 0,192.

Значение  $G_{кр}$  для 95%-го уровня значимости равно 0,516 [2].

Так как  $G_{оп.1}$ ,  $G_{оп.2}$ ,  $G_{оп.3} < G_{кр}$ , то дисперсии воспроизводимости по  $Y_1$ ,  $Y_2$ ,  $Y_3$  однородны.

Значимость коэффициентов уравнений регрессии проверяли по критерию Стьюдента [2] :

$$t_j = \frac{|b_i|}{s(b_i)} \leq t_{кр}, \quad (2)$$

где  $t_j$ ,  $t_{кр}$  - опытное и критическое значение критерия Стьюдента;  $b_i$ ,  $s(b_i)$  - коэффициенты и их дисперсии.

Ввиду того, что для некоторых коэффициентов выполнялось условие (2), т.е. опытные значения критерия Стьюдента были меньше  $t_{кр}$ , часть коэффициентов была выведена из уравнений

регрессии. После проверки значимости коэффициентов математическая модель получения дорожных битумов из гудрона ЗСН может быть представлена в следующем виде:

$$Y_1 = 47,6 + 4,66 X_1 + 2,66 X_2 + 2,97 X_3 + 1,28 X_1 X_3; \quad (3)$$

$$Y_2 = 112,5 - 17,5X_1 - 16,25X_2 - 13,75X_3 + 9,38X_1X_2 + 6,25X_1X_3; \quad (4)$$

$$Y_3 = 57,2 - 7,46X_1 - 3,41X_2 - 4,36X_1X_3. \quad (5)$$

Данная математическая модель проверялась по критерию Фишера [2]. Так как для уравнений (3)–(5) опытное значение критерия Фишера ( $F_{оп}$ ) меньше критического значения для определенной степени свободы и уровня значимости  $F_{кр}(f_1, f_2)$ , т.е. выполняется условие [2]:

$$F_{оп} < F_{кр}(f_1, f_2), \quad (6)$$

уравнения (3)–(5) адекватно описывают опытные данные.

Рассматривая уравнения регрессии (3)–(5), можно заключить, что увеличение температуры размягчения битума в большей степени происходит при повышении температуры процесса ( $b_1 = 4,66$ ). Расход воздуха и продолжительность окисления в выбранных интервалах одинаково влияют на изменение  $Y_1$ . На это указывают коэффициенты при независимых переменных ( $b_2 = 2,66$ ;  $b_3 = 2,97$ ). Уменьшение глубины проникания иглы происходит под воздействием трех основных параметров:  $X_1, X_2, X_3$ . Степень изменения  $Y_2$  корректируется эффектами взаимодействия  $X_1X_2, X_1X_3$ . Увеличение температуры и продолжительности процесса приводит к уменьшению растяжимости битума. Причем температура процесса больше влияет на изменение  $Y_3$ , чем продолжительность. Парный эффект взаимодействия  $X_1X_3$  существенно снижает  $Y_3$  ( $b_{13} = 4,36$ ).

Математическая модель, описывающая процесс получения дорожных вязких битумов из гудрона западно-сибирских нефтей, использовалась для нахождения оптимальных параметров исследуемого процесса с применением ЭВМ "Промнь-М". Нами решалась задача получения максимального значения  $Y_1$  при ограничении  $Y_2$  и одновременном учете  $Y_3$ . В случае аналитического задания функции отклика и ограничения по входным параметрам в пределах варьирования задача решалась с помощью относительно простого алгоритма – сравнения вариантов различных сочетаний факторов. При этом целевая функ-

Табл. 3. Результаты решения математической модели, описывающей окисление гудрона ЗСН на ЭВМ "Промінь-М"

у <sub>1пвх</sub>	у <sub>2огр</sub>	у <sub>3расч</sub>	Х <sub>1</sub>		Х <sub>2</sub>		Х <sub>3</sub>	
			кодированное	натуральное, °С	кодированное	натуральное, л/мин·кг	кодированное	натуральное, мин
40,3	160	63,8	-0,7	213	-0,8	42	-0,9	76
44,75	130	61,3	-0,1	219	-1,0	40	+0,1	91,5
46,8	120	52,9	+0,1	221	-1,0	40	+0,5	97
52,2	100	52,0	0,7	227	-0,9	41	0	90
55,5	90	49,7	1,0	230	-0,3	47	0	90
57,4	85	41,9	1,0	230	+0,4	54	+1,0	105

Табл. 4. Оптимальные условия окисления гудрона ЗСН на аппарате колонного типа

Марка битума	Условия опытов		
	температура, °С	расход воздуха, л/мин·кг	продолжительность, мин
БНД-130/200	215	44	75
БНД-90/130	215	40	95
БНД-60/90	230	47	90
БНД-40/60	230	54	105

ция отклика преобразовывалась за счет исключения одного фактора. В результате получалось расчетное уравнение с меньшим количеством факторов. Функция отклика вычислялась с дискретным шагом 0,1 по всем входным параметрам. Результаты решения математической модели приведены в табл.3.

Оптимальные условия окисления гудрона ЗСН были проверены на установке колонного типа.

Было установлено, что дорожные битумы БНД-130/200; БНД-90/130; БНД-60/90 и БНД-40/60 могут быть получены при оптимальном технологическом режиме (табл. 4) из гудрона западно-сибирских нефтей.

Выводы. С использованием экспериментально-статистического метода исследования определены оптимальные параметры окисления высокомолекулярных соединений западно-сибирских нефтей.

Опытным путем подтверждена возможность получения дорожных улучшенных битумов при найденных условиях.

### Л и т е р а т у р а

1. Ляхевич Г.Д., Бялькевич П.І., Цыганова Л.В. Доследаванне працэсу атрымання вугляродзамышчаючых матэрыялаў з нафтахімічнай сыравіны. - Изв. АН.БССР. Сер. хим., 1976, № 1, с. 103.
2. Рузинов А.П. Статистические методы оптимизации химических процессов. М., 1972.
3. Ляхевич Г.Д., Цыганова Л.В., Станишевский В.Н. Оптимизация процесса окисления высокомолекулярных нефтепродуктов. - ДАН БССР, 1976, 20, № 2, с. 144.