

УДК 668.378.001.5

С.В.Покровская, Э.М.Бабенко, канд.техн.наук,
Л.В.Малахова (Новополоцк. политехн. ин-т)

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ГРУППОВОГО СОСТАВА И РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ПЕКОВ

Для выбора рациональных режимов смешения твердых углеродистых компонентов и связующего в производстве электродной массы большое значение имеет вязкость пека [1].

В данной работе предпринята попытка изучить влияние структурно-группового состава на реологические свойства каменноугольных пеков. Характеристика исследуемых материалов приведена в табл. 1.

α-составляющая представляет собой конденсированную систему, отличающуюся высокой компактностью и жесткостью трех-






Рис. 1. Зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига в логарифмических координатах: каменноугольный пек с темп.разм. 70,5 °С (а); 88,5 (б); 97 (в); 116 °С (г).

мерных структур (нерастворима в бензоле и толуоле); β -фракция (условно названа асфальтенами) имеет более "рыхлую" структуру (растворима в бензоле) и представляет полициклическую ароматическую систему с короткими боковыми цепями; γ -фракция каждого пека охарактеризована по показателю преломления, плотности и молекулярной массе, на основании которых определен структурно-групповой состав по методу Гилязетдинова (табл. 2) [3].



Из табл. 2 следует, что с повышением температуры размягчения пеков возрастает доля ароматического углерода C_a в средней молекуле, доля парафинового углерода C_p уменьшается.

Изучение некоторых сдвиговых характеристик пеков показало зависимость реологических свойств от химического состава изучаемых материалов.

Исследования реологических характеристик проводили методами консистометрии (консистометр Хепплера) и вискозиметрии

Табл. 1. Характеристика пеков

Температура размягчения, °С	Групповой состав, °С *		
	α-фракция, мас. %	β-фракция, мас. %	γ-фракция, мас. %
70,5	20,5	47,5	32,0
88,5	29,0	44,5	26,5
97,0	36,7	42,9	20,4
116,0	48,3	35,5	16,2

Табл. 2. Структурно-групповой состав γ-фракций каменноугольных пеков

Содержание кольчатых структур и углерода в молекуле	Температура размягчения, °С			
	70,5	88,5	97,0	116,0
K _o	2,4	2,9	3,1	3,4
K _a	2,0	2,3	2,4	2,7
K _н	0,4	0,6	0,7	0,7
C _o	69,33	76,85	76,98	85,30
C _a	57,77	60,27	62,59	68,73
C _н	11,56	16,58	14,39	16,57
C _п	30,67	23,15	23,0	14,7

(ротационный вискозиметр "Реотест-2") в интервале температур 50–200 °С. Для выяснения общих закономерностей реологического состояния каменноугольных пеков в широком интервале температур построены кривые текучести, отражающие зависимость напряжения сдвига F от градиента скорости S (рис. 1, а–г). Это дает возможность определить температуру перехода пека из пластично-текучего состояния в состояние ньютоновской жидкости. Графически подобная зависимость в логарифмических координатах имеет прямолинейный характер, но с разным углом наклона. Угловой коэффициент рассчитан методом наименьших квадратов [4].

Установлено, что все исследуемые пеки в области измерений ниже температуры размягчения имеют неньютоновский характер течения, так как степень его аномалии, численно равная значению углового коэффициента, меньше 1 и изменяется от 0,3 до 0,99. При этом с увеличением напряжения сдвига динамическая

* Групповой состав определен методом горячей экстракции, по Гольде, с помощью избирательно действующих растворителей [2].

вязкость уменьшается. Это указывает на то, что в данной области температур пеки имеют пространственную структуру, достаточно жесткую, чтобы сопротивляться любому напряжению, не превосходящему предела текучести. С повышением температуры испытания степень аномалии увеличивается. При температурах, несколько выше температуры размягчения, пек приобретает ньютоновское течение; вязкость пека не зависит от действия приложенных нагрузок (см. рис. 1, а-г).

Сопоставляя сдвиговые характеристики со структурно-групповым составом исследуемых материалов, нетрудно заметить, что с увеличением содержания α -составляющей в пеках и ароматических структур в γ -фракции (см. табл. 1, 2) повышаются температура размягчения, соответствующая началу ньютоновского течения пеков, и вязкость. Возрастание сопротивления пеков деформации является нежелательным при приготовлении электродной массы.

Л и т е р а т у р а

1. Хойберг А.Д. Битумные материалы (асфальты, смолы, пеки). - М., 1974. - 116 с.
2. Рыбак Б.М. Анализ нефти и нефтепродуктов. - М., 1962. - 753 с.
3. Гилязетдинов Л.П. Новый метод структурного анализа углеводородных топлив и масел. - В сб.: Химия и технология топлив и масел. М., 1959, вып. 8, с. 42.
4. Закгейм А.Ю. Введение в моделирование химико-технологических процессов. - М., 1973. - 204 с.