

Союз Советских  
Социалистических  
Республик



Государственный комитет  
Совета Министров СССР  
по делам изобретений  
и открытий

# О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

## К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 622917

(61) Дополнительное к авт. свид-ву -

(22) Заявлено 18.04.77 (21) 2472109/29-33

с присоединением заявки № -

(23) Приоритет -

(43) Опубликовано 05.09.78 Бюллетень № 33

(45) Дата опубликования описания 28.08.78

(51) М. Кл<sup>2</sup>

Е О 1 С 7/36

(53) УДК 624.138  
(088.8)

(72) Авторы  
изобретения

И. И. Леонович, Ю. Г. Бабаскин и Я. Ф. Лущик

(71) Заявитель

Белорусский технологический институт им. С. М. Кирова

(54) СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ КИСЛОГО ГРУНТА  
И ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЯЖУЩЕЕ ДЛЯ ЕГО  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

1

Изобретение относится к устройствам дорожных оснований и покрытий из укрепленных грунтов.

Известен способ укрепления глинистого грунта известью с гидрофобизирующей добавкой, в качестве которой используется каменно-угольная смола [1].

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ укрепления грунта, включающий обработку его органическим вяжущим на основе отходов производства диметилтерефталата и побочного продукта при пиролизе прямогонного бензина, взятых в пропорции от 10:1 до 1:1 и последующее уплотнение [2].

Недостатком данного способа является то, что при работе с остаточным продуктом испарительной камеры в производстве диметилтерефталата (ДМТ-ик) с низкой температурой размягчения (до 45°C), покрытие, изготовленное из него, имеет невысокую прочность (диапазон температур размягчения ДМТ-ик колеблется в пределах от 29 до 68°C). Помимо этого при укреплении кислых грунтов наблюдается слабое сцепление между грунтовыми частицами и органическим вя-

2

жущим. Укрепленный грунт отличается невысокой тепло- и водостойкостью.

Целью изобретения является повышение тепло-, водостойкости, и прочности укрепленного грунта.

Указанный цель достигается тем, что в грунт предварительно за 12—24 часа до обработки органическим вяжущим вводят неагашенную известку в количестве 2—4% от веса грунта и через 12—24 час жировой гудрон в количестве 2—5% от веса органического вяжущего. Вяжущее представляет собой смесь, включающую отход производства диметилтерефталата, побочный продукт переработки вещества, полученного при пиролизе прямогонного бензина в пиропласт и отход производства полиэтилентерефталата.

Продукт ДМТ-ик является отходом испарительной камеры при производстве диметилтерефталата (ТУ—6—06—28—11—72). Он представляет собой твердую или твердопластичную массу темно-коричневого цвета. Температура размягчения по методу «кольцо и шар» равна 29—68°C, растяжимость при 25°C 45—100 см, глубина проникания иглы при 25°C 40—350 град penetra-

ции. Продукт ДМТ-ик содержит, %: диметилтерефталат 6—15, диметилизофталат 6—17, смолистые вещества 68—88, незначительное количество диметилового эфира диметилкарбоновой и бензокумаринкарбоновой кислот и др.

Продукт КО РЭГ является отходом при производстве полиэтилентерефталата в камере регенерации этиленгликоля. Представляет собой твердое вещество серого цвета, состоящее на 82—87% из короткоцепочечного олигомера полиэтилентерефталата и 13—18% этиленгликоля.

#### Вяжущие свойства КО РЭГ:

Температура плавления, °С	160—180
Температура вспышки в открытом тигле, °С	225
Объемный вес, г/см <sup>3</sup>	1,32—1,39

Побочный продукт переработки вещества, получаемого при пиролизе прямогонного бензина в пиропласт представляет собой сине-зеленое масло. Сине-зеленое масло — жидкость темно-коричневого цвета, которая содержит главным образом ароматические углеводороды бензольного ряда и непредельные соединения.

Важнейшие свойства сине-зеленого масла:

Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,915—0,930
Вязкость кинематическая при 20°C	3,5—4,6
Температура застывания, °С не выше	(—13)
Температура вспышки, °С	60—101

Сине-зеленое масло получают при переработке тяжелого жидкого топлива в пиропласт (мягчитель для резины).

Жировой гудрон является отходом при дистилляции жирных кислот, состоит из жирных кислот в связанном и в свободном состоянии с примесью неомыляемых веществ и фосфатидов и представляет собой густую вязкую массу от темно-коричневого до черного цвета. Вязкость гудрона при 60°C составляет 9—10 сек, температура вспышки 240°C.

В качестве органического вяжущего используют смесь, содержащую ДМТ-ик КО РЭГ и сине-зеленое масло в следующих соотношениях, вес, %:

1. ДМТ-ик 70, КО РЭГ 15, сине-зеленое масло 15
2. ДМТ-ик 60, КО РЭГ 5, сине-зеленое масло 35
3. ДМТ-ик 65, КО РЭГ 10, сине-зеленое масло 25

Смесь из указанных компонентов готовят перемешиванием КО РЭГ, нагретого до температуры не ниже 180°C с ДМТ-ик, имеющего температуру 100°C, и последующим введением в полученную горячую смесь при перемешивании сине-зеленого масла при нормальной температуре. КО РЭГ вводят в смесь с целью повышения прочности укреп-

ленного грунта при повышенных температурах (теплостойкость). Сине-зеленое масло выполняет роль разжижителя. Первая смесь применяется для ДМТ-ик, имеющего температуру размягчения 29—33°C, вторая 41—45°C, третья 33—41°C.

В дальнейшем полученное вяжущее используют также, как жидкий дорожный битум, т. е. по общепринятой технологической схеме укрепления грунта жидким органическим вяжущим и с использованием соответствующих машин.

Укрепление грунта, в котором преобладают кислые минералы, проводят следующим образом.

Вносят в грунт негашенную известь в количестве 3% от веса грунта и перемешивают, после чего добавляют воду до влажности, превышающей оптимальную на весовое количество добавляемой извести, смесь выдерживают в течение 18 час; по истечении указанного времени вводят жировой гудрон в количестве 3% от веса органического вяжущего; после этого вводят органическое вяжущее (6—7% от веса грунта без учета сине-зеленого масла как разжижителя) и воду до оптимальной влажности, после чего проводят перемешивание и уплотнение смеси.

Добавки негашенной извести и жирового гудрона применяют с целью улучшения сцепления (адгезии) вяжущего с поверхностью минеральных частиц, что приводит к увеличению прочности и водостойкости грунта.

#### Формула изобретения

1. Способ укрепления кислого грунта, включающий обработку его органическим вяжущим на основе отхода производства диметилтерефталата и побочного продукта при пиролизе прямогонного бензина, с последующим уплотнением, отличающийся тем, что, с целью повышения тепло-, водостойкости и прочности укрепленного грунта, в грунт предварительно за 12—24 час до обработки органическим вяжущим вводят негашенную известь в количестве 2—4% от веса грунта и через 12—24 час жировой гудрон в количестве 2—5% от веса органического вяжущего.

2. Органическое вяжущее для осуществления способа, по п. 1, включающее отход производства диметилтерефталата и побочный продукт при пиролизе прямогонного бензина, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит отход производства полиэтилентерефталата при следующем соотношении компонентов, вес, %:

Отход производства диметилтерефталата	60—70
Побочный продукт пе- реработки вещества, получаемого при пи- ролизе прямогонного бензина, в пиропласт	15—35
Отход производства полиэтилентерефталата	5—15

Источники информации, принятые во вни-  
мание при экспертизе:

1. Авторское свидетельство СССР  
№ 469793, кл. Е 02 D 3/14, 02.07.73.

2. Авторское свидетельство СССР  
№ 322457, кл. Е 02 D 3/14, 14.04.70.

Составитель Р. Хасанов  
 Редактор И. Квачадзе      Техред О. Луговая      Корректор Е. Папп  
 Заказ 4859/30                Тираж 670                Подписьное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР  
 по делам изобретений и открытий  
 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/б  
 Филиал ПГПП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4