

УДК. 661.333.1+661.185+549.057

Б. Т. Кошанова, PhD, докторант;
А. У. Эркаев, проф., д-р. техн. наук
(Ташкентский химико-технологический
институт, г. Ташкент, Узбекистан)

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

В исследовании получения твердого моющего средства основной упор сделан на улучшение органолептических показателей и качества, а также пенообразующую способность продукта. Благодаря внесению дополнительного сырья в рецептуру значительно улучшились качества готового мыла.

Целью являлось использование сырья местного происхождения и сокращение энергозатрат производства.

При добавлении в рецептуру перекиси водорода позволило достичь осветленного мыла с отбелевающим эффектом, и послужило маскиратором для скрытия запаха жирных кислот, характерного хозяйственному мылу [1]. Отбеливание происходит из-за окисления перекиси водорода за счет выделения активного кислорода. Введение перекиси водорода может привести процесс мыловаривание резкому вспениванию и выброса массы. Чтобы исключить такое явления температуру массы надо остужать, после перемешивать. Далее прессование производят при давлении не ниже 3 МПа в пресс-форме. Результаты исследования полученных образцов мыла показаны в рисунке 1.



**Рисунок 1 – 1,2,3-образцы соответствующие к концентрациям
 H_2O_2 -6; 6,8 и 7,13 % от общей массы**

На рисунке видно, что чем светлее мыло, тем больше количество перекиси водорода. Органолептические показатели всех образцов, отвечают требованиям ГОСТ 30266-95.


Полученные образцы твёрдых моющих средств испытывали на моющую способность, на пенообразование и pH среды моющего вещества, результаты, которые приведены в таблице [2].

Таблица – Функциональные показатели полученных образцов 1%-ного раствора твёрдых моющих средств


№	Начальная высота столба пены H,мм	Устойчивость пены γ, м/сек		*Моющая способность к эталону, %			Показатель концентраций водородных ионов, pH	
		Через 15 минут	Через 1 час	при температуре 40°C				
				грязь	кофе	масло		
1	25,5	20,0	10,1	78	70	61	10,85	
2	26,7	22,4	10,4	81	75	67	10,28	
3	28,8	22,7	10,8	88	81	80	10,32	

Примечание. *Визуальные определения чистоты хлопчатобумажной ткани


Для более точного определения моющей способности приготовленных образцов использован двухлучевой спектрофотометр Shimadzu CN-2600 с опционной интегрирующей сферой ISR-2600 plus. Спектральный диапазон варьирован в интервале 220,0-800 нм. (рисунок 2).



No.	P/V	Wavelength	R%	Description
1	●	811.50	82.747	
2	●	798.50	82.887	
3	●	787.50	82.728	
4	●	762.00	82.469	
5	●	743.50	82.474	
6	●	738.50	82.303	
7	●	721.00	82.181	
8	●	577.00	81.191	
9	●	569.50	81.186	
10	●	547.50	81.408	
11	●	528.50	81.345	
12	●	339.50	82.522	
13	●	813.50	81.681	
14	●	809.50	82.033	
15	●	792.50	81.622	
16	●	769.00	81.871	
17	●	755.00	81.887	
18	●	741.50	81.915	
19	●	730.50	81.898	
20	●	679.50	71.724	
21	●	571.50	81.066	
22	●	558.00	81.082	
23	●	533.50	81.098	
24	●	407.50	72.597	




No.	P/V	Wavelength	R%	Description
1	●	805.50	77.304	
2	●	787.50	76.966	
3	●	762.00	77.100	
4	●	727.50	76.488	
5	●	620.50	73.209	
6	●	560.00	74.572	
7	●	536.50	74.319	
8	●	346.00	74.630	
9	●	266.00	89.766	
10	●	212.00	106.126	
11	●	821.00	75.952	
12	●	791.50	76.027	
13	●	764.00	76.088	
14	●	729.50	76.011	
15	●	675.00	66.227	
16	●	610.50	72.733	
17	●	539.00	74.159	
18	●	412.50	65.061	
19	●	302.00	59.606	
20	●	245.00	63.133	



No.	P/V	Wavelength	R%	Description
1	●	815.00	76.270	
2	●	787.50	76.130	
3	●	778.00	76.137	
4	●	748.50	75.826	
5	●	735.00	75.639	
6	●	721.00	75.330	
7	●	640.50	72.264	
8	●	582.50	72.799	
9	●	578.00	72.770	
10	●	556.50	72.643	
11	●	531.50	71.968	
12	●	269.50	111.171	
13	●	792.50	75.136	
14	●	784.50	75.396	
15	●	751.50	75.089	
16	●	737.00	75.338	
17	●	729.00	75.123	
18	●	677.00	65.788	
19	●	611.50	71.579	
20	●	580.00	72.681	
21	●	558.50	72.426	
22	●	534.50	71.721	
23	●	409.00	61.196	
24	●	267.50	109.972	

2



No.	P/V	Wavelength	R%	Description
1	●	787.50	77.194	
2	●	771.50	77.090	
3	●	749.00	76.846	
4	●	739.50	76.923	
5	●	580.50	74.628	
6	●	550.50	74.742	
7	●	346.00	73.602	
8	●	783.50	76.449	
9	●	751.50	76.261	
10	●	741.50	76.364	
11	●	676.00	66.116	
12	●	578.50	74.436	
13	●	407.50	64.751	
14	●	302.00	67.892	

3

Рисунок 2 – Спектры исходных (0) и загрязненных (1, 2, 3) хлопчатобумажных материалов

Как видно из рисунка 2 в спектральном диапазоне 212-821 нм при применении исходных материалов пропускаемость составляет 73,74-89,76%. На основании полученных данных построен калибровочный график для определения моющей способности приготовленных композиций синтетических моющих средств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Николаев, П. В. Основы химии и технологии производства моющих средств: учеб. пособие / Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново: 2007. – 116 с.
2. Б.Т. Кошанова, А. У. Эркаев, Д. А. Турсунова, А. Р. Шамуравотова, Г. Б. Парпиева. Изучение процесса получения исходного сырья для композиции чистящих средств.//European Journal of Interdisciplinary Research and Development. Volume 10, December 2022.