Студ. М.В. Русакович, В.В. Короленок Науч. рук. асп. А.А. Ширвель (кафедра физической, коллоидной и аналитической химии, БГТУ)

## АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА НА СПЛАВЕ МАГНИЯ AZ91

В биоинженерии ортопедических имплантатов в последние годы повышенный интерес проявляют к разработке биоразлагаемых материалов на основе сплавов магния. Для обеспечения контролируемой скорости биодеградации поверхность магниевых сплавов подвергают различным способам модификации. Наиболее эффективным способом повышения антикоррозионных свойств магния являет плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО). Нанесение на анодно-оксидный покрытие слоя биополимера хитозана позволяет не только повысить коррозионную устойчивость материала в биологических средах, но и увеличить его антибактериальные свойства.

Цель работы заключалась в исследовании антибактериальной активности композиционных покрытий ПЭО|хитозан на сплаве магния AZ91.

ПЭО образцов проводили осуществляли в пирофосфатном электролите в импульсном режиме при анодной плотности тока импульса 20 А/дм² и длительности обработки 300, 450 и 600 с. Хитозановое покрытие на оксидированные образцы наносили электрохимически при постоянном напряжении 30 В в течение 240 с.

В качестве тест-микроорганизмов для исследования антимикробной активности использовали штаммы бактерий Staphylococcus aureus,  $Escherichia\ coli\ ATCC\ 8739$ . Установлено, что все исследуемые образцы проявляют высокие антибактериальные свойства по отношению к исследуемым штаммам бактерий, что обусловлено относительно высокими скоростями коррозии сплава магния AZ91 в жидких биологических средах и увеличением pH среды на границе раздела фаз электрод | электролит. При этом после испытаний микробная концентрация E (E) в концентрация E (E) в среднем E в 1,6 раз ниже, чем концентрация E (E) аureus E (E) в среднем E в 1,6 раз ниже, чем концентрация E (E) аигеиз E (E) в среднем E в 1,6 раз ниже, чем концентрация E (E) аигеиз E (E) в среднем E в 1,6 раз ниже, чем концентрация E (E) аигеиз E0 со E1 в среднем E2 в 1,6 раз ниже, чем концентрация E3 со E4 в среднем E4 в 1,6 раз ниже, чем концентрация E5 со E6 со E7 в среднем E8 в 1,6 раз ниже E9 в среднем E9 в среднем E9 в среднем E9 в среднем E9 в 1,6 раз ниже E9 в среднем E9 в среднем E9 в 1,6 раз ниже E9 в среднем E9 в среднем E9 в 1,6 раз ниже E9 в среднем E9 в среднем E9 в 1,6 раз ниже E9 в среднем E9 в среднем E9 в среднем E9 в 1,6 раз ниже E9 в среднем E9 в 1,6 раз ниже E9 в среднем E9 в 1,6 раз ниже E9 в

Полученные результаты антимикробных испытаний коррелируют с результатами электрохимических испытаний коррозионных свойств исследуемых образцов.

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта Министерства образования Республики Беларусь 25-034.