Студ. А.Э. Селейкович

Науч. рук. доц. А.И. Клындюк, доц. Е.А. Чижова (кафедра физической, коллоидной и аналитической химии, БГТУ)

## ВЛИЯНИЕ КАТИОННОЙ СТЕХИОМЕТРИИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ФЕРРОКУПРОКОБАЛЬТИТА НЕОЛИМА-БАРИЯ

В настоящее время кислороддефицитные слоистые двойные перовскиты, которые характеризуются особыми электротранспортными и электрохимическими свойствами, рассматриваются как перспективные материалы для создания устройств различного назначения, в том числе среднетемпературных твердооксидных топливных элементов [1]. Перспективным способом улучшения функциональных свойств перовскитов может служить создание в их структуре дефицита катионов.

Цель работы — получение производных  $NdBaFeCo_{0.5}Cu_{0.5}O_{5+\delta}$ , имеющих 5- и 10%-ный дефицит катионов одновременно в подрешетках неодима и бария, исследование влияния дефицита катионов на кристаллическую структуру и электрофизические свойства слоистых перовскитов.

Методом твердофазных реакций был проведен синтез образцов NdBaFeCo<sub>0.5</sub>Cu<sub>0.5</sub>O<sub>5+ $\delta$ </sub>,  $Nd_{0.95}Ba_{0.95}FeCo_{0.5}Cu_{0.5}O_{5+\delta}$ Nd<sub>0.90</sub>Ba<sub>0.90</sub>FeCo<sub>0.5</sub>Cu<sub>0.5</sub>O<sub>5+δ</sub> из Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (HO-Л), BaCO<sub>3</sub> (ч.), Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (ос.ч.), CuO (ч.д.а.),  $Co_3O_4$  (ч) при температуре 1173 К в течение 40 ч. Спекание образцов осуществляли при 1273 К в течение 10 ч. Параметры кристаллической ячейки составили a = 3.918 - 3.921 Å,c = 7.698 - 7.707 Å. Относительная плотность, рассчитанная как отношение кажущейся плотности к рентгенографической, составила 90-98%, увеличиваясь при создании в  $NdBaFeCo_{0.5}Cu_{0.5}O_{5+\delta}$  дефицита катионов неодима и бария. Дефицитные по неодиму и барию феррокупрокобальтиты характеризовались более высокими значениями коэффициента Зеебека при комнатной температуре и при T > 900 K. Энергия активации электропроводности ( $E_{\sigma} = 0.270 - 0.305$  эВ) снижалась при создании дефицита катионов. Катиондефицитные феррокупрокобальтиты неодима-бария являлись проводниками р-типа, т.к. коэффициент Зеебека во всем изученном температурном интервале был положительным.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Layered oxygen-deficient double perovskites as promising cathode materials for solid oxide fuel cells / A.I. Klyndyuk [et al.] // Materials.— 2022.— V. 15, N.1.— P. 141.