Студ. В.А. Крюков Науч. рук. проф. В.А. Седых (кафедра ТОСиПП, ВГУИТ, Воронеж, Россия)

## ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ РАСТВОРИТЕЛЯ АДГЕЗИОННОГО ГРУНТА НА ПРОЧНОСТЬ СВЯЗИ СОЕДИНЕНИЯ РЕЗИНЫ К МЕТАЛЛУ

Современное машиностроение и строительство невозможно представить без применения резинометаллических композиционных материалов. Для крепления резины из синтетических каучуков общего назначения к поверхности стали применяют полимерные клеи. Важнейшими техническими характеристиками полимерных клеев являются прочность при отслаивании и срок хранения.

Цель работы – исследовать влияние растворителя на адгезионные свойства и жизнеспособность грунта для клеевой композиции горячего крепления резины к металлу.

Исследуемый грунт представляет собой раствор резиновой смеси на основе полихлоропрена, модифицированный триизоцианатом.

Между собой сравнивали составы на чистом дихлорэтане ( $\Gamma$ p1), дихлорэтане и метилизобутилкетоне в соотношении 80/20 ( $\Gamma$ p2), дихлорэтане и метилизобутилкетоне в соотношении 50/50 ( $\Gamma$ p3). Испытания прочности при отслаивании проводились с использованием свежеприготовленного грунта.

В ходе испытаний обнаружена закономерность увеличения клеящей способности при росте содержания метилизобутилкетона. Прочность при отслаивании для состава  $\Gamma$ р3 составила 17 кH/м,  $\Gamma$ р2 – 9 кH/м,  $\Gamma$ р1 – отс. Установлено, что время жизни грунта обратно пропорционально его клеящей способности. Время гелеобразования для состава  $\Gamma$ р1 составило 21 сутки,  $\Gamma$ р2 – 7 суток,  $\Gamma$ р3 – 4 суток.

Предполагается, что уменьшение жизнеспособности грунта, как и увеличение клеящей способности связано с изменением в надмолекулярной структуре полихлоропрена.

Существуют работы, указывающие на значительное влияние природы растворителя на кинетику реакций изоцианатов [1]. Поскольку механизм этого взаимодействия не известен, нельзя сделать выводы о специфическом взаимодействии с растворителем.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Douglas A. Wicks. Blocked isocyanates III: Part A. Mechanisms and chemistry / Douglas A. Wicks, Zeno W. Wicks // Progress in Organic Coatings – 1999. – P. 148 – 172.