Анализ данных определения прочности волокон показал, что изменение ее величины связано как с изменением структуры стекла (степени полимеризации), так и дефектности образцов. При увеличении содержания  $B_2O_3$  прочность волокон увеличивается. Экстраполяция полученных зависимостей прочности волокна от состава сырьевой композиции и диаметра волокна, позволяет прогнозировать ее величину для волокна диаметром  $\sim 10$  мкм более 2100 МПа, что соответствует уровню прочности современных аналогов.

Оценка устойчивости волокон к воздействию агрессивных сред проводилась по результатам определения водостойкости и щелочестойкости. Выявлено, что водостойкость волокон оставляет 99,4—99,6 %, что говорит о высокой инертности к водной среде. Щелочестойкость волокон, полученных с введением колеманита, находится в пределах 99,1—92,8 % и существенно не отличается от немодифицированных образцов.

Таким образом, добавка к базальту колеманита в количестве 10-15 мас.ч. (соответственно 4-6 мас.%  $B_2O_3$ ) обеспечивает снижение температуры плавления композиции базальт—колеманит на  $80-100\,^{\circ}\mathrm{C}$ , снижение вязкости расплавов, подавление кристаллизации и расширение температурного интервала формования волокна, повышение прочности волокна, сохранение его высокой химической стойкости. Применение колеманита в производстве непрерывных базальтовых волокон позволит повысить их качество, снизить долю брака и затраты энергии на процессы стекловарения и формования волокна, увеличить срок службы фильерных питателей.

УДК 666.266.6-971

## ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ Li<sub>2</sub>O-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>

## Ю.Г. ПАВЛЮКЕВИЧ, М.В. ПАНЦЕВИЧ, У.В. БЕДНАРОВСКАЯ

Белорусский государственный технологический университет Минск, Беларусь

Разработка термостабильных оптически прозрачных материалов является актуальной задачей для аэрокосмической промышленности, высокоточной оптики и лазерной техники. Стеклокристаллические материалы (ситаллы) на основе системы  $Li_2O-Al_2O_3-SiO_2$  обладают уникальным

сочетанием свойств: близким к нулю температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР), высокой термостойкостью и оптической прозрачностью. Однако получение материалов с заданным комплексом характеристик сопряжено с рядом технологических сложностей, таких как необходимость обеспечения объемной кристаллизации, контроля размера кристаллов и предотвращения деформации изделий в процессе синтеза.

Целью работы являлась разработка составов стекол и режимов их термообработки для получения прозрачных термостабильных ситаллов. В работе исследовалось влияние модифицирующих оксидов (ZnO, MgO,  $P_2O_5$ ) и комбинированного катализатора кристаллизации ( $TiO_2 + ZrO_2$ ) на структуру и свойства стекол на основе системы  $Li_2O-Al_2O_3-SiO_2$ .

Методика исследований включала синтез стекол, их отжиг и последующую ситаллизацию. Для изучения свойств использовались дилатометрия, дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК), рентгенофазовый анализ (РФА). Определялись плотность, микротвердость, ТКЛР и кристаллизационная способность образцов.

В результате проведенных исследований были разработаны составы стекол, обеспечивающие высокую кристаллизационную способность и формирование мелкокристаллической структуры. Установлены оптимальные температурные режимы двухступенчатой термообработки, позволяющие управлять процессами нуклеации и роста кристаллов. Показано, что введение  $P_2O_5$  способствует снижению температуры ликвидуса и улучшает технологичность стекол, а комбинация  $TiO_2$  и  $ZrO_2$  эффективно катализирует кристаллизацию с образованием  $\beta$ -кварцевых твердых растворов.

Таким образом, разработанные составы и режимы термообработки позволяют получать термостабильные стеклокристаллические материалы с заданным комплексом свойств для применения аэрокосмической промышленности в условиях экстремальных термических нагрузок.

Ключевые слова: стеклокристаллические материалы, ситаллы,  $Li_2O-Al_2O_3-SiO_2$ , термостойкость, катализированная кристаллизация, температурный коэффициент линейного расширения.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1. I. W. Donald. Production, Properties and Applications of Glass-Ceramics. Springer, 2018.
- 2. A. Bachiorrini, R. Moretti. Crystallization of Li<sub>2</sub>O–Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–SiO<sub>2</sub> Glasses with TiO<sub>2</sub> and ZrO<sub>2</sub> as Nucleating Agents // Journal of the European Ceramic Society. 2020. Vol. 40. P. 215–223.